



SCHNUTÍ	Proti prachu po 12 hodinách, přetřitelný po 24 hodinách *
VYDATNOST	12-16m ² /litr při již upravovaném dřevu
VIZKOZITA	Cca 19 SEC / DIN 4mm
HUSTOTA	0,86 g/l
SUŠINA	Cca 40 % (dle váhy)
STUPEŇ LESKU	lesklý

* Schnutí je silně závislé na množství nanášeného produktu, na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání.

Výrobce:
Debal Coatings nv

Onledebeekstraat 9,
8800 Roeselare
Belgium

+32 51 30 11 40
+32 477 99 08 10

zástupce značky pro ČR:
Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 51
+420 317 793 437
www.acolor.cz

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Popis výrobku

Uretanalkyd s vynikajícími odolnostmi proti otěru, velmi vhodný jako základní nános pro parkety a dřevěné podlahy. Může se vyleštit, případně se může použít jako nános odolný proti vodě na voskové mořidlo. Doporučujeme nanášet tenkou vrstvou.

Zpracování

Před použitím dobře zamíchejte, nanášejte kartáčem, válečkem nebo hadrem. Nanáší se s mírným přebytkem, po vsáknutí (cca po 10-15 minut) se přebytek rozetře a ještě vetře do dřeva. Plochu ještě jednou suchým hadrem osušte.

Příprava

Je potřeba obrousit upravované dřevěné plochy a odstranit brusný prach.

Následná péče – údržba

Běžná údržba podle potřeby vlhkým hadrem. Přeolejování je nutné podle opotřebení a nedá se časově stanovit.

Informace o produktu

Balení: 500ml, 1 litr a 5 litrů

Třída nebezpečí: třída 3,3 UN 1263 hořlavina