



SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



OBLASTI POUŽITÍ



pružný povrch



lodní povrch



vybavení a doplňky



dřevo



umělá tráva



SIPOL

DVOUSLOŽKOVÉ LEPIDLO NA PARKETY

POPIS A POUŽITÍ

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Dvousložkové epoxidově-polyuretanové lepidlo vyhovující normě ISO 17178:2013 s vynikající přilnavostí a plnivostí, vhodné pro lepení dřevěných podlah všech typů a rozměrů na savé i nesavé podklady na bázi cementu, anhydritu, dřevěných desek, litého asfaltu a na stávající mramorové, terakové, palladiové, keramické, plechové podlahy apod.

SIPOL je vhodný pro lepení parket na podklady s podlahovým vytápěním.

PRODUCT FEATURES



Aplikace
Zubová stěrka



Vhodné pro použití v interiéru



Vhodné pro vyhřívané podlahy



Životnost směsi 120 minut



Pochozí po 12 hodinách
Konečné vytvrzení po 48 hodinách



Úložisko
12 měsíců v originálním uzavřeném obalu



Chemický základ
Epoxid-polyuretanová pryskyřice



Katalytický poměr
9:1 (A:B)



Ředění
Není nutné, případně s přípravkem Promox



Použijte
1 000-1 500 g/m²



Provozní teplota
+10 - +30°C



Čištění
Nářadí s rozpouštědlem CH 500/Zbytky lepidla s Cleancollem nebo Eco

NÁVOD K POUŽITÍ

Podklad musí být kompaktní, pevný, čistý, vytvrzený, trvale suchý a zbavený oddělujících se látek, jako jsou oleje, vosky, přebytečný prach atd. Pokud se na podkladu vyskytují trhliny nebo praskliny, je nutné je opravit přípravkem SIGEPOX.

Maximální přípustná vlhkost:

-Cementové podklady max. 2 %;
s podlahovým vytápěním 1,7 %.

- Sádrové nebo anhydritové podklady max. 0,5 %; s podlahovým vytápěním 0,2 %.

Zkontrolujte, zda nedochází ke vztlínání vlhkosti. Mezi zem a nosný nátěr vždy umístěte izolační bariéru. Nedoporučujeme pokládat na potěry, které jsou v kontaktu s vlhkostí a/ nebo odpařovacími proudy, aby se zabránilo vzniku alkalické hydrolyzy. V případě prашných, nadměrně nasáklých nebo nedostatečně pevných cementových potěrů proveďte ošetření pomocí vhodných základních nátěrů. U kamenných a nesavých povrchů, jako je keramika, je nutné ošetření povrchu horkou vodou se sodou a důkladné opláchnutí. Na čistý a suchý povrch se doporučuje aplikovat PROMOX podklady pro zlepšení přilnavosti. Sádrové nebo anhydritové podklady je třeba obrousit, zbavit prachu a opatřit základním nátěrem podle pokynů výrobce. Podklady, které mají nedostatečně rovný nebo vyvýšený povrch pokládky, lze vyrovnat vyrovnávacími prostředky na bázi cementu, jako je FIBRODUR nebo LEVELFAST (minimální tloušťka 3 mm). Nevyhřívané podklady, které mají nadměrný stupeň vlhkosti (max. 5 %), musí být opatřeny hydroizolačním nátěrem vhodnými základními nátěry, jako např. PU, EPOPRIMER nebo řadou TRIX podle

savosti povrchu. Vyhřívané podklady lze pouze lepit, nikoliv však hydroizolovat (v případě potřeby kontaktujte technickou kancelář). Obě složky pečlivě promíchejte ve správném poměru (9:1) mechanickým míchadlem, dokud nevznikne pasta homogenního vzhledu a barvy. Zkontrolujte, zda je vlhkost parket v rozmezí 7 až 11 %. Lepidlo nanášejte na podklad pomocí zubové stěrky vhodné velikosti a zpracovávejte jej tak, abyste do něj zapracovali zbytky povrchového prachu. Pokládejte dílce a přitlačení zajistěte jejich kontakt s podkladem dřívě, než lepidlo ztvdne a vytvoří "slupku" (přibližně do 40 minut od aplikace), která by zhoršila lepicí vlastnosti. Doporučuje se nelepit desky podél jejich boků. Po povrchu parket nechoďte, dokud lepidlo nezačne tuhnout (cca 12 hodin).

DALŠÍ INFORMACE

Uvedené doby nanášení a lepení se vztahují na okolní teplotu +20 °C a relativní vlhkost 50 %. Aklimatizujte výrobek při teplotě použití. Před zahájením hoblování, broušení a následné povrchové úpravy dřevěné podlahy je nutné vyčkat na ustálení parket. SMP BOND lze odstranit suchým hadříkem ještě za čerstva; případně jej lze odstranit pomocí CLEANCOLL nebo ECO CLEANCOLL, přičemž je třeba nejprve provést zkoušku na ještě nepoloženém dřevěném kusu. Po vytvrzení lepidla jej lze odstranit pouze mechanicky.

INSTRUKCE

Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A LIKVIDACE:

Před použitím výrobku se seznámte s příslušným bezpečnostním listem. Během používání si chraňte ruce a oči. Výrobek a jeho výpary jsou hořlavé; chraňte před plameny, jiskrami a nekuřte. Během používání a po něm větrejte místnost. Dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Nevylévejte žádné zbytky do země, vodních toků nebo kanalizace. Při likvidaci výrobku a dalších odpadů vznikajících při činnosti důsledně dodržujte ustanovení legislativního nařízení 152/2006 a jeho následných změn a integrací (zákon o konsolidaci životního prostředí). Pro další informace se obraťte na naše oddělení technické pomoci. Obsah tohoto listu integruje, nahrazuje a ruší předchozí list.

UPOZORNĚNÍ: Údaje uvedené v tomto technickém listu odrážejí naše nejlepší teoretické a praktické znalosti. Protože však není v našich silách zacházet do všech podrobností, neměly by být tyto informace považovány za závazné. V případě pochybností se obraťte na naše technické kanceláře

Acolor s.r.o
317 793 437
acolor@acolor.cz