

CIRANOVA®
SINCE 1929

EXTERIOR



IDEÁLNÍ PRO VŠECHNY VERTIKÁLNÍ PLOCHY
MATNÝ, NETVOŘÍ FILM
MASKUJE NEDOKONALOSTI
DVOJITÁ UV OCHRANA

TYP VÝROBKU	na vodní bázi
SPOTŘEBA	±10 m ²
DOBA SUŠENÍ	mezi vrstvami cca 30 - 40 min
	24 hodin vytvrzování
SKLADOVÁNÍ	5 °C - 25 °C
ODPAD	Zbytky a prázdné nádoby zlikvidujte v souladu s místními předpisy

Výrobce:
Debal Coatings nv
Onledebeekstraat 9,
8800 Roeselare
Belgium
+32 51 30 11 40
+32 477 99 08 10

zástupce značky pro ČR:
Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 51
+420 317 793 437
www.acolor.cz

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Technický list

WOOD OIL OPAQUE

ochranný nátěr

Popis výrobku

Pigmentovaný nátěr na venkovní dřevo s velmi vysokou ochranou. Díky moderním odstínům a utramatnému vzhledu je WOOD OIL OPAQUE dekorativní nátěr, který zvýrazňuje strukturu a přirozenou krásu dřeva.

Použití

Produkt je připraven k použití, není potřeba ho ředit. Produkt před aplikací dobře promíchejte. Nanášejte ve směru vláken dřeva (použijte široký štětec), věnujte zvláštní pozornost drážkám, spojům a hranám. Nechte 20 - 40 minut penetrovat. Jakmile dřevo přestane být vlhké, naneste 2.vrstvu. Vybraný odstín se objeví po zaschnutí 2. vrstvy.

Důležité: ujistěte se, že je dřevo suché (alespoň 3 dny teplého počasí před aplikací) a že během 24 hodin po aplikaci nebude pršet (neaplikujte na dřevo s vlhkostí vyšší než 12 %). Okolní teplota by měla být mezi 12°C - 28°C.

Příprava

Dřevo by mělo být nepoškozené, čisté a suché, bez stop pryskyřice nebo jiných mastných látek. Pokud je dřevo již ošetřeno jinými ochrannými nátěry, je nutné je odstranit broušením. EXTERIOR WOOD OIL OPAQUE nelze nanášet na jiné typy impregnačních prostředků. V případě potřeby použijte vhodný přípravek na očištění. Z nové řady EXTERIOR Ciranova to může být DEEPCLEANER. Dřevo přebruste brusným papírem se zrnem 80, abyste optimalizovali otevření pórů. Před nanesení produktu WOOD OIL povrch dokonale zbavte brusného prachu.

Následná péče – údržba

Jakmile odstín dřeva vlivem povětrnostních podmínek a UV záření přirozeně zesvětlá, povrch zbruste, odstraňte prach a očistěte přípravkem Ciranova EXTERIOR MAINTENANCE CLEANER. Dobře opláchněte a nechte uschnout. Nejprve předběžně ošetřete popraskaná místa a poté naneste novou vrstvu přípravku Ciranova EXTERIOR WOOD OIL OPAQUE.

DŮLEŽITÉ: vzhled impregnovaného dřeva se přirozeně mění vlivem povětrnostních vlivů a UV záření: stínování se zesvětluje a časem jsou proudy vody méně viditelné a dřevo se zdá být mokré. To znamená, že je čas na údržbu.