



TECHNISCHES MERKBLATT

EWIDRIN Aqua E 1913 farblos - bezbarvý

- Popis výrobku:** Vodouředitelný nábytkový lak s vynikající brouditelností, dobrou plnivostí a velmi dobrým zabarvením, tak i dobrými mechanickými a chemickými odolnostmi a chemickou odolností proti potu a krémům na ruce. Pro lakování, kde je potřeba ještě větší účinek zabarvení, se doporučuje použít přídatek EWIDRIN Farbkonzentrat E 1564 „přírodní“.
- Princip:** Modifikovaná polyuretánová disperze
- Stupeň lesku:** 60 hedvábně lesklý 40 hedvábně matný 20 matný
- Dodávací viskozita:** 50 - 55 sekund podle DIN 53211
- Hustota:** ca. 1,03 g/cm³ (při 20°C)
- Sušina:** podle lesku cca. 30 %
- Podklad:** Vhodný pro všechny druhy dřeva. U dřevin se silným obsahem tříslovin se doporučuje provést zkoušku předem.
- Brus dřeva:** Voda obsažená v laku zvedá dřevní vlákna. Je proto nutné provést důkladný brus dřeva ve směru vláken postupně vystřídat zrnosti a končit zrnem min. 180. Není přípustné přeskokovat zrnitosti (např. 1. brus 80 a druhý 150 – to je nepřípustné)
- Mořidla:** Všechna mořidla jako je WIPOLIN Rustikalbeize, EWILIN Spritzbeize E1667, EWIDRIN Color Spritzbeize E 1800 sowie EWIDRIN Aqua Positivbeize E 1750 (viz zvláštní list) jsou vhodná. Tmavá mořidla na bázi vodou rozpustných pigmentů mohou krvácet do laku a je proto nutné nejprve zafixovat plochu nepatrným nánosem laku. K obarvení laku (např. u třešně) se používá EWIDRIN Farbkonzentrat E 1564.
- Ředidlo:** Lak je připraven ke spotřebě, smí se ředit max 1-3% vody.
- Zpracování:** Nános dvakrát až třikrát stříkat s mezischnutím a mezibrusem (zrno 240). Teplota místnosti, materiálu a dřeva musí být min. 15°C.
- Nános- množství:** 80 – 120 g/m² na nános
- Sušení:** při 20°C a vzdušné vlhkosti pod 70%
- Na omak: ca. 30 minut
Brouditelný: ca. 2 hodiny
- Zvýšením teploty (do 80°C) a pohybem vzduchu se sušící čas podstatně zkracuje.
- Zvláštní pokyny:** K lakování pigmentovaných laků (bílé atd.) není EWIDRIN Aqua Möbellack E 1913 vhodný! Čištění nerezového nářadí okamžitě po upotřebení čisticím EWIDRIN Reinigungsmittel E 1637 ředěným 1:10 s vodou. Ušchlé zbytky odstranit acetonem.
- Skladovatelnost:** v originálních uzavřených obalech a odpovídajícím skladování (ne pod +10°C a ne přes +25°C) - 6 měsíců.
- Bezpečnostní pokyny:** viz Bezpečnostní list
- CHRÁNIT PŘED MRAZEM!**

Nov-09

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.