

TECHNISCHES MERKBLATT

EWIDUR NOVA COLOR

Bílý a barevný

Princip:	2 – komponentní PUR lak na akrylátovém základě tixotropní.	
Vlastnosti:	plochy lakované EWIDUR NOVA Color mají hezký vzhled u pórovitých dřeví a dobré odolnosti proti domácím chemikáliím. Tixotropičnost laku umožňuje stříkání hran a kolmých ploch. Z důvodů relativně dobrých odolností proti poškrábání nevyžaduje přestříkání čirým lakem	
Srupeň lesku:	30 nebo na přání	
Dodávací viskozita:	ca. 50 - 75 sek. podle DIN 53211, viskozita je odvislá od barveného tónu.	
Sestava:	pro otevřený pór: 1. 2x EWIDUR NOVA Color s mezibrusem nebo 2. základ: 1x EWIDUR NOVACRYL mezibrus vrch: 1x EWIDUR NOVA Color pro uzavřený pór(na MDF): 1. 1-2x EWIDUR Spritzfüller E 1525 bílý nebo barevný (sušení ca. 5-18 hodin.) mezibrus 1x EWIDUR NOVA Color nebo 2. na vybroušený WIGOPAL Polyester Spritzkitt 044 F 1x EWIDUR NOVA Color	
směšovací poměr:	EWIDUR NOVA Color EWIDUR Härter E 1433/H	10 váhových dílů 1 váhový díl
Čas zpracování směsi:	směs je při teplotě místnosti cca 20°C použitelný 2 dny. Již zhoustlá směs se nesmí použít.	
ředidlo:	10 - 20 % EWIDUR - Verdünnung	
zpracování:	nános stříkat. Zařízení a nástroje okamžitě očistit ředidlem!	
Nános:	100 - 150 g/m ² na nános	
Sušící čas:	proti prachu: po 15 - 20 minut Na omak: po 1 hodině vytvrzený: po 2 - 3 dnech	
Skladovatelnost:	EWIDUR NOVA Color EWIDUR Härter E 1433/H	min. 1 rok min. 6 měsíců V chladném skladu v dobře uzavřeném originálním obale.
Bezpečnostní pokyny:	viz Bezpečnostní list	

Nov-07

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Graz-Gösting (0316) 68 11 07, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Linz (0732) 77 98 31, Hohenems (Vbg.) (05574) 61 3 83,
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800
ACOLOR s.r.o. +420 317 793 437, www.acolor.cz