



TECHNICKÝ LIST

EWIDUR NOVACRYL

princip:	bezbarvý 2-komponentní-polyuretanový-nábytkový lak vyrobený na základě akrylátové pryskyřice s ochranou proti světlu, bez nitrocelulózy
vlastnosti:	vhodný pro vysoké požadavky na otěr ,odolnosti proti domácím chemikáliím. Velmi dobrá odolnost proti světlu, dobrá plnivost, rychle schne. Splňuje 1 B1 podle Önorm A 1605 díl 15 – odolnosti pro vysoké požadavky. Na základě velmi dobré odolnosti proti světlu a absolutně bezbarvého lakového filmu je tento lak vhodný pro přelakování bílých PU laků a lakování světlých druhů dřeva tedy i k lakování bělených úprav.
stupeň lesku	80 lesklý, 60 hedvábně lesklý, 40 hedvábně matný, 20 matný, 0 hluboce matný
viskozita při dodávce	50-55 sec. podle DIN 53211
směs	10:1 s tužidlem Harter E 1433/H podle váhy
čas zpracování směsi	2-3 dny při pokojové teplotě, Přestože lak zůstává 2-3 dny tekutý, musí být, při skladování přes noc, druhý den přimícháván do nového laku v maximálním množství 30% !! !!!již zhoustlá směs se nesmí použít!!!
ředidlo	cca 10 % Ewidur , k prodloužení schnutí při lakování při vysokých teplotách nebo lakování velkých ploch se použije ředidlo L 64
zpracování	nános 2-3x stříkat (stříkáci pistole , Airmix, Airless) s mezischnutím a mezibrusem (zrna 280) na prachu a mastnoty zbavené a správně obroušené dřevo. Dřevo se brousí ve směru vláken dřeva a postupně se střídají zrnitosti papíru od 80 -100 120 – 150 . Vytvrzený film mezi lakováním velmi dobře přebrousit (zrna 280)
nános	80-150g/m ² na vrstvu
sušení	po 20 minutách zaschlý proti prachu, po 1-2 hodinách je brousitelný
skladování	lak min. 12 měsíců tužidlo min. 6 měsíců V dobře uzavřené originální nádobě při teplotách +5°C+25°C
Upozornění	Další údaje - bezpečnostní list. Při stříkání je třeba dbát bezpečnostních předpisů pro používání NH. Je třeba dbát základních předpisů pro bezpečnost práce.

Aug-10

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Linz (0732) 77 98 31, Hohenems (Vbg.) (05574) 61 3 83, Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800, Acolor s.r.o. +420 317 793 437