



**ACOLOR** s.r.o.



Ing. E. Wildschek & Co., A-1233 Wien, Walter-Jurmann-Gasse 8, vorm. Industriegasse  
Telefon: 01 / 804 15 06-0, Fax: 01/ 804 21 69, www.wildschek.at

## TECHNICKÝ LIST

### WIGONOL Dachfarbe – barva na střechu

<b>Popis materiálu:</b>	jednovrstvá speciální barva pro pozinkované plechové střechy
<b>Princip:</b>	speciální modifikovaná syntetická pryskyřice, železitá slída, hliník, ochranné pigmenty proti korozi.
<b>Vlastnosti:</b>	Použitá listová forma železité slídy a hliníkových pigmentů je velmi odolná vůči UV záření. Obsah zinkofosfátu, proti korozi ochranných pigmentů, je vynikající ochrana na železo proti rzi. Vynikající přilnavost i na čertsvě žárově zinkovaných plechách.
<b>Dodávací viskozita:</b>	130 – 200 sekund (DIN 53211)
<b>Sušina:</b>	65 - 75%
<b>Ředidlo:</b>	Ředidlo na barvy 9001
<b>Zpracování:</b>	Neředěn nanášet štětcem, válečkem nebo airless stříkáním (tlak: 140 - 200 bar, tryska 0,28 - 0,33 mm). Ke stříkání vzduchovou pistolí (tlak: 3 - 4 bar, tryska 1,8 mm) ředit 5% ředidla na barvy 9001. Stříkání vzduchovou pistolí je možné pouze za dodržení předepsané tloušťky vrstvy.
<b>Podklad:</b>	železo, hliník, pozinkované díly, zdivo, neglazované cihly a dobře držící staré nátěry. Podklad musí být čistý, zbavený mastnoty a rzi, suchý. V případě hloubková rzi se místo základuje s Chromaxit Minium ( rzi nedotčené zinkované plochy se nesmí Chromaxitem základovat). Jiné základy se nesmí použít ! Čerstvě pozinkované plechy se musí odmastit ( viz „Příprava čerstvě zinkovaných ploch“). Staré nátěry se musí přebrousit a přilnavost a držení přezkoušet.
<b>Tloušťka vrstvy:</b>	optimální ochrana je dosaženo , když se v 1-2 nátěrech na pozinkovaný podklad nanese v celkovém součtu 80µm suché vrstvy. 40µm tloušťka suché vrstvy = ca. 80µm tloušťka mokré vrstvy
<b>Sušení:</b>	při 20° C a 40µm suché vrstvy: Proti prachu: ca. 30 minut Na omak: ca. 3 hodiny přetíratelný: ca. 8 hodin
<b>Vrchní nátěr:</b>	může se z optických důvodů přetřít syntetickými barvami. (např. Chromarxol nebo Wigodur KH Lack) . Při použití jiných výrobků se musí přezkoušet přilnavost
<b>Spotřeba:</b>	ca. 230g / m <sup>2</sup> při 80µm suché vrstvy
<b>Skladovatelnost:</b>	v originální uzavřené nádobě min.1 rok.
<b>Bezpečnostní pokyny:</b>	viz Bezpečnostní list.

Feb 09

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Linz (0732) 77 98 31, Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800, Acolor s.r.o. +420 4317 793 437