

Reaktivní mořidlo NT

Reactive stain

interiér

SCHNUTÍ	± 6 hodiny *
VYDATNOST	stříkání :cca 50 - 60 g/m ² štětec : cca 10 - 15 l/m ²
ŘEDIDLO	voda
HUSTOTA	±1,0 kg/l při 20°C
BARVA	8 odstínů
VISKOZITA	jako voda

* Schnutí je silně závislé na množství naneseného produktu, na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání.

Výrobce:
Debal Coatings nv

Onledebeekstraat 9,
8800 Roeselare
Belgium

+32 51 30 11 40
+32 477 99 08 10

zástupce značky pro ČR:
Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 51
+420 317 793 437

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není

Popis výrobku

Reactive stain NT je nová receptura louhových mořidel na dřevo se zestařujícím efektem. Určeno pro moření druhů dřevin, které obsahují třísloviny např. dub evropský. Základ této nové technologie tvoří optimální poměr mezi sníženým obsahem použité chemikálie, která reaguje s částicemi dřeva (tanin) a sofistikovanou volbou barviv a pigmentů typických pro Ciranova dokončovací systémy. Výsledný efekt dává dřevu autentický vzhled podobný přírodní oxidaci dřeva. K dispozici je 8 vzájemně míchatelných odstínů.

Příprava

Dřevo dokonale zbavte dřevního prachu. Dřevo musí být dobře obroušeno. Pod dokončení povrchu olejem se doporučuje brus dřeva 100 – 120, pod lakování potom brus 150 - 180.

Zpracování

Ujistěte se, že je plocha dokonale zbavená brusného prachu. Než začnete mořidlo nanášet, tak ho dokonale promíchejte. Zajistíte tak konzistenci barvy. Nanášejte štětcem nebo stříkáním a naneste první vrstvu mořidla. Nanášejte po směru vláken.

Spotřeba závisí na způsobu zpracování :

- stříkáním 50-70g/m²
- štětcem 10-15 litr/m²

ODSTÍN MOŘIDLA JE NUTNÉ PŘEDEM VYZKOUŠET NA MENŠÍ PLOŠE. ODSÍN MŮŽE BÝT ODLIŠNÝ OD VZORNÍKU, PROTOŽE ZÁLEŽÍ NA OBSAHU TŘÍSLOVIN V DUBU A NA DRUHU DŘEVA. NUTNÉ NEJDŘÍVE ODSÍN VYZKOUŠET, NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE BOHUŽEL NEJSME SCHOPNI REAGOVAT.

Doba schnutí

Respektujte čas reakce a zabraňte sušení na přímém slunečním záření. Průměrný čas schnutí je 6 hodin. Vše závisí na druhu dřeva, naneseného množství, teplotě a ventilaci. Po dokončení reaktivního procesu se může plocha jemně uhladit.

Povrchové dokončení

Plocha se potom dokončuje oleji, vosky nebo lakem. **Doporučuje se dokončení olejem Hardwaxoil TITAN Ciranova.**

Minimální doba spotřeby: v neotevřeném originálním obalu 12 měsíců, skladování mezi 5°C a 25°C. **NENÍ MRAZU VZDORNÝ**

Zvláštní upozornění

Chránit před dětmi. Při požití vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo etiketu. Používejte ochranné rukavice.