



SCHNUTÍ	na vzduchu nebo v sušícím tunelu
VIZKOZITA	cca 30-35 sec. Ford4
HUSTOTA	0,91 g/l
SUŠINA	cca 22%
VYDATNOST	Při aplikaci stříkáním: 120-150 g/m ² Při aplikaci poléváním 100-120 g/m ²

* Schnutí je silně závislé na množství naneseného produktu, na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání.

Výrobce:
Debal Coatings nv

Onledebeekstraat 9,
8800 Roeselare
Belgium

+32 51 30 11 40
+32 477 99 08 10

zástupce značky pro ČR:
Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 51
+420 317 793 437
www.acolor.cz

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Popis výrobku

Univerzální nitrocelulózový lak

Zpracování

Základní a vrchní lak pro vnitřní nábytek, stoly, židle a další.

Dobrá broušitelnost, dobrý rozliv

barva: mléčná

bod vzplanutí: <210C

ředidlo: NC ředidlo

lesk: dle přání

Příprava

Dřevo musí být dobře obroušeno, zbavené prachu, mastnoty a silikonu.

Aplikace stříkáním: 2-3x 120-150 g/m²

Aplikace poléváním: 2-3x 100-120 g/m²

Teplota při zpracování: 18-22°C

Skladovatelnost

V uzavřeném originálním obalu a v chladu- 12 měsíců