

HARDWAXOIL TITAN

tvrdý voskový olej



VIZKOZITA	+/- 50 sec. (Din 4mm/20°C)
HUSTOTA	+/- 0,92 kg/l
SUŠINA	pevná část +/- 46 % podle váhy
VYDATNOST	Válečkem : 25 - 30 m ² /l na nános Strojně : 40 - 50 m ² /l na nános *
SUŠENÍ	Povrch je suchý po + 8 hodinách **

* podle dřeviny a stupně brusu dřeva,

** Schnutí a vytvrzování je velmi závislé na množství, teplotě a větrání v místnosti. Zvýšením teploty a dobrým větráním se sušení

Výrobce:
Debal Coatings nv

Onledebeekstraat 9,
8800 Roeselare
Belgium

+32 51 30 11 40
+32 477 99 08 10

zástupce značky pro ČR:
Acolor s.r.o.
Semovická 498, Bystřice 257 51
+420 317 793 437
www.acolor.cz

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Popis výrobku

Speciální tvrdý voskový olej pro olejování dřevěných vnitřních podlah. Má dobrou plnivost, přirozený vzhled, dobré chemické a mechanické odolnosti. Hodí se pro olejování parket, dřevěných podlah nebo nábytku. Hardwaxoil TITAN je vhodný pro nanášení válečkem nebo nanášečkou, díky delší době zpracování. Odolnost se může zvýšit přidáním tužidla UA (5%).

Příprava

Dřevo je potřeba dobře obrousit ve směru vláken, zrnem 100-120 a důkladně odstranit dřevní prach.

DOPORUČENÉ ZPRACOVÁNÍ

Před začátkem práce obsah velmi dobře promíchejte. Pokud pracujete s větším objemem (tzn. máte více balení oleje), tak zkontrolujte šarže výrobku. Když zjistíte, že jsou šarže odlišné, materiál společně smíchejte. Různé šarže (=různé várky výroby) se mohou lehce lišit v odstínu a při nanesení oleje dvou odlišných šarží vedle sebe na plochu, může být lehce patrný rozdíl v odstínu. Důvodem jsou přírodní složky v oleji, které vždy reagují s mírnou odlišností. Výše doporučeným smícháním se tomuto rozdílu v odstínu vyhnete.

Nanášejte, při min teplotě prostředí 18°C, štětcem, válečkem, kartáčem nebo strojně. Po nanesení nechte olej chvíli vsáknout do dřeva a po cca 15 minutách vetřete olej do dřeva ručně PADem nebo smotaným hadrem nebo strojně PADem. Přebytky oleje odstraňte. Doporučujeme 2 nánosy na tvrdé dřevo a 3 nánosy na měkké dřevo.

Toto je ověřené a doporučené zpracování tohoto materiálu, pokud zvolíte jiný postup, nejsme schopni vám zaručit požadovaný výsledek a také nemůžeme přijmout následnou reklamaci.

Následná péče – údržba

Pravidelně parketovým mýdlem CIRANOVA 1x za měsíc. V závislosti na používání podlahy, použijte Olej na péči CIRANOVA 1x za 3 měsíce až 1 rok.

POZOR! : Hardwaxoil potřebuje 14 dní k celkovému vytvrzení. V této době nepoužívejte na podlahu žádnou vodu nebo údržbu.

Informace o produktu

Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky od data výroby. Teplota při skladování mezi +5 až +25°C

Zvláštní informace

Suché olejové zbytky jsou hořlavé! Použité hadry nebo pady vhazujte do nádoby s vodou. Nenášejte velkou vrstvu. Větší vrstva prodlužuje sušení a zvyšuje lesk. Pochozí po 24 hodinách, první mokré čištění se doporučuje nejdříve po 14 dnech.