

**CIRANOVA**<sup>®</sup>  
SINCE 1929

## Technický list



5L 1L

*Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušeností. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.*

**Produced by Debal Coatings nv**

Industrieweg 29 – 8800 Beveren –  
Roeselare

Belgium

tel. + 32 (0) 51 30 11 40

fax + 32 (0) 51 31 26 48

**Acolor s.r.o**

Semovická 498, Bystřice 257 51

+420 317 793 437

www.acolor.cz

## Wood filler gel (Gupa-maker)

### POPIS

Tmelící gel určený k zaplnění puklin nebo poškození způsobené rýhami ve dřevě. Gel se promíchá s brusným prachem, který se získá brusem ošetřovaného dřeva.

### TECHNICKÁ DATA

vizkozita	180 sec (DINN 4mm/20°C)
hustota	0,9 kg / l
vzhled	bezbarvá gelová tekutina
doba schnutí	± 30 min

### POUŽITÍ

Využívá se zejména k zaplnění lehkých škrábanců, k uzavření povrchu dřevěných podlah, k opravě starého dubového dřeva nebo pro všechny ostatní druhy oprav dřevěných povrchů.

### PŘÍPRAVA

Smíchejte brusný prach z ošetřovaného dřevěného povrchu s Woodfiller gelem. Použijte brus P 100 - 120. Ujistěte se, že jste použili v poměru více brusného prachu než gelu. Gel slouží pouze jako pojídlo.

### NAŠE DOPORUČENÍ

Aplikujte vzniklou pastu pomocí nože na tmel. Vždy uchovávejte v dobře uzavřené plechovce.

### PO POUŽITÍ

Po nanesení pasty, vytvořené z gelu a brusného prachu, znovu celý povrch přebruste zrnem P100

### ZVLÁŠTNÍ INFORMACE

Wood filler gel obsahuje proti-smršťovací látky. Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky od data výroby.