



SCHNUTÍ	Lehce pochozí je po 24 hodinách *
VYDATNOST	40-60 m <sup>2</sup> /l na nános
Doba zpracování směsi cca 3 hodiny	

\* Schnutí je silně závislé na množství naneseného produktu, na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání.

Výrobce:  
Debal Coatings nv

Onledebeekstraat 9,  
8800 Roeselare  
Belgium

+32 51 30 11 40  
+32 477 99 08 10

zástupce značky pro ČR:  
Acolor s.r.o  
Semovická 498, Bystřice 257 51  
+420 317 793 437  
www.acolor.cz

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

### Popis výrobku

UN1CO je jednovrstvý olej nejnovější generace s využitím obnovitelných přírodních olejů. Díky svému speciálnímu složení je potřeba jen jeden nátěr na dokončení dřevěné podlahy. Kombinace oleje s tužidla zabezpečuje rychlé schnutí a vynikající chemickou a mechanickou odolnost povrchové úpravy.

### Příprava

Jako podklad je nejvhodnější masivní dřevo. Dřevo je potřeba dobře obrousit ve směru vláken, použijte zrna 120-150 a odstraňte dřevní prach.

### Naše doporučení

Smíchejte olej s tužidlem (100/30) a nechte směs v klidu asi 10 minut. Naneste malé množství hadrem nebo leštícím strojem a nechte několik minut vsakovat. Odstraňte nadbytečný olej během 15 minut opět hadrem nebo leštícím strojem. Zkontrolujte, jestli je povrch na omak suchý.

### Následná péče – údržba

Doporučujeme pravidelně udržovat plochu parketovým mýdlem CIRANOVA 1x za měsíc. V závislosti na používání podlahy, použijte Olej na péči Ciranova 1x za 1 rok. Pro dokonalé čištění použijte Intenzivní čistič Ciranova.

### Informace o produktu

Skladovatelnost : 2 roky v originálním uzavřeném obalu  
Teplota při skladování mezi +5°C až +40°C

### Zvláštní informace

Suché olejové zbytky jsou hořlavé. Použité hadry nebo pady vhazujte do nádoby s vodou. Nenanášejte velkou vrstvu. Větší vrstva prodlužuje sušení a zvyšuje lesk.

**Klasifikace odolnosti proti ohni :**

**B<sub>FL</sub> – S1 podle normy EN 13501 – 1:2007 +A1:2009.**