



SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



OBLASTI POUŽITÍ



pružný povrch



lodní povrch



vybavení a doplňky



dřevo



umělá tráva



POLIFLEX SPC

JEDNOSLOŽKOVÉ LEPIDLO PRO SPC S TECHNOLOGIÍ SMP

POPIS A POUŽITÍ

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Jednosložkové, polymerní, silonové a hypoalergenní lepidlo bez zápachu. Speciálně pro lepení SPC na savé i nesavé stěny a podklady. POLIFLEX SPC je připraven k použití, zcela bez rozpouštědel, vody, aminů, epoxidových pryskyřic a izokyanátů, rychle tuhne a nesráží se. Výrobek, který se snadno používá a aplikuje, se dále vyznačuje vysokou soudržností, trvalou pružností, velmi dobrou odolností proti vlhkosti a vynikající přilnavostí k podkladům.



APLIKACE
zubová stěrka



Vhodné pro použití v
INTERIÉRU



ČAS na pokládku
40 min
KONEČNÉ VYTVRZENÍ
36 - 48 hodin



VZHLED
pasta



BARVA
béžová



CHEMICKÝ ZÁKLAD
modifikovaný silanový polymer



SKLADOVÁNÍ
12 měsíců v originálním obalu



SPOTŘEBA
350 g/m²
400 g/m²



TEPLOTA PŘI PRÁCI
10°C - 30°C



ČIŠTENÍ
voda



Výrobek bez rozpouštědel

NÁVOD K POUŽITÍ

Podklad musí být savý, kompaktní, v dobrém stavu, čistý, pevný, trvale suchý a bez odlučujících se látek, jako jsou oleje, vosky, přebytečný prach atd. Pokud se na podkladu vyskytnou trhliny nebo praskliny, musí být opraveny přípravkem SIGEPOX. Maximální přípustná vlhkost: Betonové podklady: max. 2,0 %; s podlahovým vytápěním 1,7 %. Sádrové nebo anhydritové podklady: max. 0,5 %; s podlahovým vytápěním 0,2 %. Doporučujeme zkontrolovat, zda nedochází ke vztlínání vlhkosti, v takovém případě není možné instalaci provést. Pokud jsou povrchy nadměrně prašné, nedostatečně kompaktní nebo silně savé, měly by být předem ošetřeny vhodnými základními nátěry: např. PU, EPOPRIMER. Na kamenných a nesavých površích, jako je keramika, je nutné povrch ošetřit teplou vodou se sodou a poté důkladně opláchnout. Pro uzavření pouze spár keramických povrchů/stěn doporučujeme použít RASOPAST 105 (pastovitá stěrková hmota připravená k použití). Sádrové nebo anhydritové podklady je třeba obrousit, zbavit prachu a opatřit základním nátěrem podle pokynů výrobce. Podklady s nedostatečně rovným nebo vyvýšeným povrchem pokládky lze vyrovnat samonivelačními hmotami na bázi cementu, jako např. FIBRODUR, ULTRADUR nebo nivelačním prostředkem: LEVELFAST. Nevyhřívané podklady s nadměrným stupněm zbytkové vlhkosti (max. 5 %) je třeba utěsnit vhodnými základními nátěry, jako např. PU, EPOPRIMER, TRIX v závislosti na nasákavosti povrchu. Vytápěné podklady lze pouze konsolidovat, nikoli však hydroizolačně upravovat. Po otevření balení odstraňte povrchovou hliníkovou fólii, naneste lepidlo na podklad pomocí uvedeného stěrky ve správném množství. Pokládejte, dokud je vrstva lepidla ještě čerstvá. Ihned po použití výrobku balení opět uzavřete a dbejte na to, abyste

povrch zbývajících výrobků chránili jeho ochrannou fólií, aby vlhkost vzduchu uvnitř kbelíku nereagovala s lepidlem a nezpůsobila jeho ztvrdnutí. Při opětovném použití částečně použitého obalu je třeba odstranit ochrannou hliníkovou fólii a ztvrdlou povrchovou vrstvu. Doporučuje se výrobek nijak neředit.

DALŠÍ INFORMACE

Několik hodin před pokládkou vyjměte lepené nátěry z obalů a položte je na podlahu, aby se snížilo napětí a podpořila aklimatizace s pracovním prostředím. Doba nanášení a lepení uvedená ve specifikacích se vztahuje na okolní teplotu +20 °C a relativní vlhkost vzduchu 50 %. Okolní teplotu výrobku přizpůsobte teplotám, při kterých se bude používat, a vyvarujte se vystavení vysokým a nízkým teplotám.

INSTRUKCE

BEZPEČNOST A LIKVIDACE:

Před použitím výrobku si prostudujte příslušný technický list. Při používání se doporučují rukavice. Během používání a po něm větrejte místnost. Dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Zbytky přípravku nevylévejte do půdy, vodních toků nebo kanalizace. Při likvidaci výrobku, jakož i jakéhokoli jiného vzniklého odpadu, důsledně dodržujte ustanovení legislativního nařízení 2008/98/ES číslo odpadu 080111 a následných novel (konsolidovaný zákon o životním prostředí). Pro další informace se obraťte na naši technickou podporu.

UPOZORNĚNÍ: Údaje uvedené v tomto technickém listu odrážejí naše nejlepší teoretické a praktické znalosti. Protože však není v našich silách zabývat se všemi podrobnostmi, nelze tyto informace považovat za závazné. V případě pochybností se obraťte na naše technické kanceláře.