

## TECHNICKÝ LIST

WIGODECOR DÜNNSCHICHTLASUR

pro venkovní použití

WIGODECOR Dünnschichtlasur je olejovitá lazura (směs rostlinných olejů a alkydové pryskyřice) na dřevo s ochranným filmem, který dřevo chrání a zabarvuje, bez zakrytí struktury dřeva. Lazura propůjčuje dřevu přirozený povětrnosti odolávající vzhled.

**Hustota:** ca. 0,85 g/cm<sup>3</sup> při 20°C podle odstínu

**VOC-obsah:** Kategorie A/f (700 g/l (2010)) Tento výrobek obsahuje max. 690 g/l VOC.

WIGODECOR Dünnschichtlasur je k dispozici v barevných odstínech borovice, stará borovice, světlý dub, dub, týk, mahagon, ořech, palisandr, eben, bříza, starošedá a stříbrná. Tyto odstíny odolávají světlu a jsou vzájemně libovolně mísitelné.

WIGODECOR Dünnschichtlasur odstín bezbarvý slouží k zeslabení odstínů k docílení různých barevných sytostí. Je dovoleno míchat do poměru 1:1.

### Zpracování:

Nános se provádí štětkem, krátkým máčením nebo poléváním. Je zakázáno stříkat. Nesmí se dostat do půdy.

**Před upotřebením důkladně promíchat. Překontrolovat odstín na pozdější reklamace nebude brán zřetel!**

Doporučují se dva nánosy. Sušící čas mezi jednotlivými nánosy 8 až 24 hodin.

K docílení stejnoměrného vzhledu se doporučuje po 20-30 minutách od nánosu, přebytečné množství lazury na ploše, ještě jednou suchým štětkem setřít. Při přetírání již natřené plochy je sušící čas minimálně 24 hodin.

1) dřevo musí mít vlhkost 12-15% 2) všechny kolmé hranky rádius min.3mm , všechny vodorovné hranky musí mít kulatinky min. 10mm 3) konstrukce musí být provedena tak, aby nedocházelo k zadržování vody (kapsy) a voda mohla odtékat 4)vždy po zimě se musí provést vizuální kontrola dřevěných dílců,v případě poškození provést opravu 5)obnova nátěru se doporučuje po třech letech 6) proschnutí mezi jednotlivými nátěry ( při 20<sup>0</sup>C , r.v. vzduchu 65% , pohyb vzduch 5m/min) 8-.24 hodin, teplota při schnutí nesmí klesnout pod 15<sup>0</sup>C. . Při použití na dřevinách s obsahem tříslovin může dojít k vymývání tříslovin deštěm.

**Množství:** cca. 80 – 100 g/m<sup>2</sup> na nános

**Spotřeba:** 1 litr vystačí ve dvou nánosech na cca. 6 m<sup>2</sup>.

WIGODECOR Dünnschichtlasur se používá neředěn.

K čištění pracovního náradí a zařízení použijte ředidlo Wildschek 9001 nebo S6005.

Březen 12

Všeobecné pokyny: Naše doporučení nezbavují kupujícího od vlastních zkoušek a kontroly, protože výsledek záleží na pracovních podmínkách a na kvalitě podkladu.



### Ochrana dřeva:

Chemická ochrana dřeva se provádí na základě doporučení projektanta. Pro všechny nosné stavební díly, které nepřicházejí do styku se zemí, doporučujeme použít na nenatřené dřevo nejdříve nános 1x Sikksens Cetol Aktiva jako impregnaci a docílit tak předepsaného stupně ochrany (Třída 2 a 3).

Wigodecor Dünnschichtlasur má účinek: B....proti zamodrání, P...proti houbám, W..proti povětrnosti,

### Renovace:

Pro následnou péči je dostačující, pokud se plocha kartáčem zbaví prachu a nečistoty a jednou přetře WIGODECOR Dünnschichtlasur.

Pokud je plocha již silně poškozena nebo zešedlá musí se podklad přebrousit znovu provést nátěr.

### Bezpečnostní pokyny: viz bezpečnostní list

WIGODECOR Dünnschichtlasur obsahuje ochranné filmotvorné složky k ochraně proti modrání a plísní. Obsahují 0,24g/100g Jodpropinyl-butylcarbamát (IPBC). Použít pouze ve venkovním prostředí. Nepoužívat pro velkoplošné nátěry vnitřního prostoru, který je určen pro skladování potravin, krmiv nebo je určen pro dlouhotrvající pobyt lidí nebo zvířat. Není určeno pro nátěry dřeva, které přichází do kontaktu s potravinami nebo krmivem (včelíny, sauny, skleníky). Špatné použití může vést k poškození zdraví.

Uchovávejte mimo dosah dětí

Nevdechujte páry.

Zamezte styku s kůží a očima.

Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Používejte pouze v dobře větraných prostorách

**Minimální trvanlivost:** v originálním dobře uzavřeném obalu a při chladném a suchém skladování: 2 roky

### Březen 12

Všeobecné pokyny: Naše doporučení nezbavují kupujícího od vlastních zkoušek a kontroly, protože výsledek záleží na pracovních podmínkách a na kvalitě podkladu.