



E. Wildschek & Co., A-2482 Münchendorf Schusterstraße 2 Telefon: 02259/31400-0, Fax: 02259/31400-10, www.wildschek.at

EWIDRIN SUPER SIEGEL

POUŽITÍ : Vhodný k lakování parket, dřevěných podlah, korkových podlah a dřeva v interiéru.

Vlastnosti: Ewidrin Supersiegel PLUS může být aplikován jako jednosložkový produkt nebo po přidání tužidla jako dvousložkový produkt. Materiál se vyznačuje také dobrou zpracovatelností, rychlým schnutím, vynikající trvanlivostí a dobrou odolností vůči chemikáliím a UV záření.

Základ: Modifikovaná polyuretanová/akrylová disperze.

Stupeň lesku: hedvábně matný a lesklý

Dodávaná viskozita: 24 ± 3 sekundy podle DIN 53211.

Sušina: cca 33 %.

Hustota: cca $1,03 \text{ g/cm}^3$ (při 20°C)

Míchací poměr: Pro dvousložkovou aplikaci: smíchejte 10:1 s tužidlem Ewidrin PLUS. Po přidání tužidla musí směs přibližně 15 minut reagovat, čímž se zvýší viskozita. V případě potřeby lze poté viskozitu zpracování upravit pomocí 5-10 % vody.

Doba zpracování směsi: Při $20^\circ\text{C}/65\%$ vlhkosti je použitelný max. 4 hodiny. Při překročení doby zpracování může dojít k poškození povrchu. Při vyšších teplotách materiálu a okolního prostředí se životnost nádoby zkracuje.

Viskozita při aplikaci: Výrobek připraven k použití, ale základním nátěru nebo stříkání jej lze ředit vodou (max. 5 %).

Podklad: Dřevo musí být dobře obroušené a zbavené brusného prachu, mastnoty, vosku a dalších nečistot. Samostatný základní nátěr není nutný. Roztok na vyplnění spár EWILIN FUGENKITT (viz samostatný technický list) lze použít k opravě vad spár a dřeva.

Zpracování:

1. Metoda ŠTĚRKOU - ŠPACHTLÍ

1-2x štěrkováním pomocí Ewidrin Supersiegel PLUS (cca $30\text{-}40 \text{ g/m}^2$ /aplikace)
Schnutí cca 30 min.
2x štěrkováním nebo válečkem (cca 120 g/m^2 /aplikace)
Před konečnou aplikací se provádí mezibrus (zrnitost 120 - 180).

2. Nanášení štětcem nebo válečkem

2-3x štětcem nebo válečkem (cca 120 g/m^2 /aplikace)
Schnutí vždy cca 2-3 hodiny
Před finální aplikací se provede mezibrus (zrnitost 120 - 180).

3. Aplikace stříkáním

Nastříkejte 2-3 vrstvy pomocí pistole s nádobkou, airless nebo airmix zařízením.
Před konečnou aplikací se provede mezibrus (zrnitost 120 - 180).

Podlahy, které již byly lakovány, je třeba dobře obrousit a jednou nebo dvakrát nalakovat. Teplota místnosti, materiálu a dřeva musí být nejméně 15 °C.

Doba sušení: Při 20 °C a vlhkosti vzduchu cca 60 %: cca 2-3 hodiny.

Odolnost proti prošlapávání: po cca 1 týdnu plně zatížitelný
cca 8 hodin po finálním nátěru snadno pochozí

Koberce by se měly pokládat a vlhce čistit až po přibližně 2 týdnech.

Třída odolnosti proti uklouznutí: třída R10 podle DIN 51130 (s hedvábně matným leskem).

Zvláštní pokyny: Nářadí z nerezové oceli ihned po použití očistěte vodou. Zaschlé zbytky barvy odstraňte acetonem.

Doba použitelnosti: V původních uzavřených obalech a při správném skladování při teplotě mezi + 6 °C a + 35 °C lze skladovat až 2 roky.

Bezpečnostní pokyny: viz bezpečnostní list

POZOR: CITLIVÉ NA MRÁZ!!!!