



Technický list

Bělící pasta Ciranova

Popis výrobku

K použití hotová bílá pasta, k bělení pórů dřeva u otevřeně pórovitých dřevin.

Technická data	
KONZISTENCE	pasta
HUSTOTA	0,8 g/m ³
ZÁPACH	terpentýnový
SUŠINA	30 %

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren -
Roeselare
Belgium
tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 5
+420 317 793 437
www..acolor.cz

Použití

Dřevinu vykartáčovat pomocí drátěného (mosaz) nebo nylonového kartáče. Otevřeně pórovité dřeviny kartáčovat ve směru dřevních vláken.

Po vykartáčování dřeva přebrousit zrnem 150 a dřevo upravit ředěným plnidlem nebo lakem. Poté přebrousit zrnem 240 nebo

320 a bílou pastu kartáčem vetřít do plochy. Nechat uschnout

a s ocelovou vlnou 0 a dle přání obrousit. Po plném uschnutí nastříkat jednu vrstvu laku.

Příprava

Pro všechny všechny pórovité dřeviny jako je dub, jasan a jilm-doporučujeme masivní nebo dýhovanou plochu vykartáčovat.

Doba schnutí

Proti prachu: po 30 minutách (20°C)

Brousitelný: po 1 hodině

K lakování: po 2 hodinách

Informace o produktu

Barevné odstíny: bílý

Balení: 500ml, 1 litr

Skladovatelnost: 1 rok v dobře uzavřeném originálním obalu

Tento výrobek není škodlivý pro životní prostředí.

Obsahuje žitnou mouku a znovu použitelnou titanovou bělobu. Rozpuštědlem je voda a lněný olej.