

Technologická  
inovace pro  
ochranu dřeva

# LASURE TECH – WOOD Lazura na dřevo v exteriéru



## POUŽITÍ

- Jedinečné složení LASURE TECH-WOOD zaručuje dokonalou přilnavost na všech vertikálních venkovních plochách: z exotických, pryskyřičnatých nebo měkkých dřevin, včetně hůře impregnovatelných, jako je modřín, douglaska, červený cedr, dub, jakož i tepelně upravených dřevin (thermowood).
- Zesílená přilnavost díky lepší impregnaci a velké pružnosti ochranného filmu.
- Vysoká koncentrace pigmentů a anti-UV činidel pro zajištění dlouhotrvající ochrany.
- Výborné nanášení díky krémové konzistenci a dokonalé napjatosti. TECH-WOOD LASURE chrání, zdobí a standardizuje dřevo: okenice, brány, palisády, obklady....
- Dostupné v 9 přírodních odstínech s krásným saténovým povrchem: bezbarvý, světlý dub, zlatý dub, střední dub, tmavý dub, rustikální dub, mahagonově hnědá, bílá, šedé

## CERTIFIKACE CTB POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA

Certifikace POVRCHOVÁ OCHRANA DŘEVA CTB dosvědčuje:

- **Výkon produktu/systému povrchové úpravy použitého podle jeho použití**
- **Kvalita služeb společnosti v oblasti školení, zákaznické podpory a techn. servisu.**
- Jako předpoklad **Certifikovaný produkt/systém byl posouzen z hlediska přijatelnosti pro zdraví/životní prostředí podle nařízení REACH a CLP.**

## PŘÍPRAVA PODKLADU

- Dřevo musí být zdravé, čisté a suché, bez stop starých laků, barev, olejů nebo jiných mastných látek (nutné obrousit nebo očistit pomocí DÉCAPANT BÂTIMENT 10' GÉLIFIÉ) nebo pryskyřice (exotická a jiná pryskyřičnatá dřeva odmastit ředidlem DILUANT SYNTILAC® BLANCHON nebo acetonem). Pro optimalizování přilnavosti obruste dřevo brusivem (zrnitost 80).
- Očistěte pomocí DEGRISEUR PRÉPARATEUR BOIS BLANCHON a poté obruste brusným papírem.
- V případě potřeby aplikujte insekticidní fungicidní přípravek TRAIT'PLUS® PERFORMANCE BLANCHON.
- Nové dřevo: obruste (zrno 80) pro optimalizaci otevření pórů.
- Lehce zaoblete ostré hrany a rohy dílů, aby se dosáhlo dokonalého zakrytí dřeva lazurou. Aplikace základního nátěru (jiné než XYLOPRIM® BLANCHON) se nedoporučuje.
- Na již natřené dřevo je možné za předpokladu zdravého a homogenního podkladu nanést vrstvu nátěru. Celou plochu pečlivě přebrousit (zrno 80-100), pokud je renovovaná lazura znehodnocena, tak obrousit na surové dřevo.

V každém případě povrchy před aplikací je nutné důkladně oprášit.


Perfektní přilnavost  
na všech venkovních  
vertikálních plochách  
z borovice, modřínu,  
douglasky,  
červeného cedru

Vysoká odolnost proti  
UV a povětrnosti



Nestékavé

Pro exteriér



Blanchon

# LASURE TECH – WOOD

## Lazura na dřevo v exteriéru

### ZPŮSOB APLIKACE

- LASURE TECH-WOOD se neředí, před použitím důkladně protřepejte. Poté nechte několik minut odstát, aby se obnovila krémovitá konzistence. Neaplikujte při teplotě nižší než 12°C a relativní vlhkosti vyšší než 85%.
- Neaplikujte na dřevo, jehož vlhkost je vyšší než 12%, ani venku, pokud je pravděpodobnost, že se atmosférické podmínky během 12 hodin zhorší. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
- Nanášení štětcem, válečkem nebo pistolí ve 3 vrstvách „plných vrstvách“ po směru vláken, lazura se dobře natahuje (při nanášení válečkem okamžitě vyhladte vrstvu suchým štětcem nebo špachtlí). Mezi vrstvami lehce přebrousit (zrno 100-120) a poté oprášit, abyste odstranili nerovnosti dřeva a získali co nejkrásnější vzhled. Nepoužívejte ocelovou vlnu.
- **Běžná renovace** : 1 vrstva renovuje staré lazury (přebroušení a odstranění prachu).
- **Celková renovace**: Odstranění poškozených povrchů, obroušení, oprášení a nanesení 2 vrstev.

**DŮLEŽITÉ:** V souladu s normou NF T34-202 nelze použít v exteriéru bezbarvý odstín samotný, ale je nutné kombinovat se 2 vrstvami tónované lazury TECH-WOOD.

- **BLANCHON** definoval 3 výkonnostní indexy na stupnici od 1 do 10 na základě mnoha testů provedených venku i v laboratoři:

**Trvanlivost:** odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření

**Přilnavost:** na desky z různých typů dřeva

**Aplikační komfort:** viskozita, použitelnost, doba obnovy nátěru

- **PODKLAD:** Nové dřevo: aplikace 3 vrstev podle výše uvedeného návodu k použití.

Staré nebo renovované dřevo: zdravé, čisté, suché a bez mastnoty. Aplikace dle výše uvedeného návodu k použití.

**EXPOZICE:** Pouze na vertikální dřevěné plochy. V případě orientace natíraných ploch z jihu nebo západu jsou nutné tři vrstvy.

### Čištění nářadí

- Ihned po použití vodou
- Chraňte životní prostředí
  - Nářadí po aplikaci opatrně vysušte, dobře jej otřete.
  - Opláchněte ho velmi malým množstvím vody v nádobě, tuto nechte odpařit.
  - Suchý zbytek může být normálně vyhozen do odpadkového koše.
  - Obal po použití dobře uzavřete.
  - Nevypouštějte zbytky do kanalizace.
  - Vyhoďte prázdný obal do odpadkového koše.

# LASURE

## TECH – WOOD

### Lazura na dřevo

#### SUŠENÍ

- Sušení proti prachu: Přibližně 1 hodina
- Přetíratelné/brousitelné: 3 hodiny za normálních podmínek
- Konečné vyschnutí: 24 hodin za normálních podmínek

#### VYDATNOST

- 10 až 14 m<sup>2</sup> na 1lt při 1 vrstvě v závislosti na dřevině
- Údržba: 14 m<sup>2</sup> na 1lt při 1 vrstvě

#### SKLADOVÁNÍ

- Uchovávejte v původním obalu, chraňte před mrazem (pozor na skladování ve vozidlech).
- Po použití důkladně uzavřete.

TECHNICKÁ DATA	
POUŽITÍ	Ochrana a dekorace veškerého dřeva v exteriéru s vysokým výkonem a dobrou přilnavostí
TYP PRYSKYŘICE	Polyuretanové akrylové pryskyřice
KLASIFIKACE AFNOR	Skupina 1, Třída 7b2
HUSTOTA	1,01 ( při 20°C, podle NF T 30020)
VISKOZITA	800 cm <sup>2</sup> /s (BROOKFIELD)
INFORMACE O PŘEDPÍSECH	Při řezání a broušení se doporučuje nosit masku proti prachu. Další podrobnosti naleznete v příslušném bezpečnostním listě

Technický list ověřený technickým oddělením a distribuován v prosinci 2017.

Navrženo, vyvinuto a vyrobeno ve Francii.

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou uvedeny v dobré víře, pouze pro informační účely. V žádném případě nevyvolávají naši záruku, ani nepřijímají odpovědnost při používání našich produktů.

Tento technický list ruší a nahrazuje všechny předchozí verze.

Distributor v České republice

**ACOLOR s.r.o.**

Semovická 498

257 51 Bystřice

+420 317 793 437

[www.acolor.cz](http://www.acolor.cz)