



## Technický list

# NC UN 22/30/AA

### Popis výrobku

Universální nitrocelulóзовý lak.

### Použití

Základní a vrchní lak pro vnitřní nábytek, stoly, židle a další.

### Technická data

Dobrá broušitelnost, dobrý rozliv

barva: mléčná

hustota: 0,90-0,92

odávací viskozita: cca 30-35 sekund Ford4

sušina: cca 22%

bod vzplanutí: <21<sup>0</sup>C

ředidlo: NC ředidlo

lesk: dle přání

### Příprava

Dřevo musí být dobře obroušeno, zbavené prachu, mastnoty a silikonu

Teplota zpracování: 18-22<sup>0</sup>C

Vlhkost dřeva – listnaté: max. 12%

Jehličnaté max. 15%

Relativní vlhkost vzduchu: max. 65%

Aplikace stříkáním: 2-3x 120-150 g/m<sup>2</sup>

Aplikace poléváním 2-3x 100-120 g/m<sup>2</sup>

ředidlo dle potřeby

### Sušení

Na vzduch nebo v sušícím tunelu

### Skladovatelnost

V uzavřeném originálním obalu a v chladu- 12 měsíců

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet

### Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare

Belgium

tel. + 32 (0) 51 30 11 40

fax + 32 (0) 51 31 26 48

### Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 51

+420 317 793 437

www..acolor.cz