



SCHNUTÍ	na vzduchu nebo v sušícím tunelu 1 - 2 hodiny *
VIZKOZITA	cca 35 sek. Ford4
HUSTOTA	0,91 g/l
SUŠINA	Cca 27 % (dle váhy)

* Schnutí je silně závislé na množství naneseného produktu, na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání.

Výrobce:
Debal Coatings nv

Onledebeekstraat 9,
8800 Roeselare
Belgium

+32 51 30 11 40
+32 477 99 08 10

zástupce značky pro ČR:

Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 51
+420 317 793 437
www.acolor.cz

Popis výrobku

Dvoukomponentní lak pro vnitřní nábytek, stoly, židle a další
Použití – s tužidlem – přináší zlepšení mechanických a chemických odolností.

Zpracování

Dřevo musí být dobře obroušeno, zbavené prachu, mastnoty a silikonu. Teplota při zpracování by měla být 18-22°C

Aplikace stříkáním: 2-3 vrstvy (cca 120-150g/m²)

Ředidlo dle potřeby

Minimální trvanlivost: v uzavřeném originálním obalu a v chladu-24 měsíců

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.