

Ochrana dřeva
proti UV záření
v exteriéru

Aplikujte před Anti-
UV nátěry na terasy

Přímá aplikace na
veškeré dřevo

Ideální pro náročné
dřeviny: modřín,
červený cedr, teak,
ipe, bangkirai,
merbau, termo
borovice

Posiluje trvanlivost
lazur a napouštědel
Blanchon

Nevytváří film

Suché za 4 hodiny

Pro exteriér

CONDITIONNEUR® ANTI-UV incolore Bezbarvá ANTI-UV impregnace



POUŽITÍ

- Bezbarvá anti-UV impregnace, CONDITIONNEUR® ANTI-UV BEZBARVÁ BLANCHON ULTRA HIGH PROTECTION představuje skutečnou bezbarvou anti-UV bariéru pro obklady, terasy a další výrobky v exteriéru.
- Jeho vodná receptura jej činí necitlivým na přirozenou kyselost určitých druhů dřeva, a proto umožňuje jeho přímé použití na všechny vertikální plochy (včetně tepelně upraveného - termo dřeva)
 - PRYSKYŘIČNÉ dřeviny (červený cedr, modřín, douglaska, borovice, atd.),
 - EXOTICKÉ dřeviny (ipé, teak, bangkirai, cumaru atd.),
 - TUZEMSKÉ dřeviny (akácie, topol, atd.).
- Dvě anti-UV činidla, která zajišťují bezkonkurenční účinnost přípravku CONDITIONNEUR®, jsou fixována na dřevěná vlákna nefilmogenními pryskyřicemi Aqua-Polyurethan, které zaručují dokonalou přilnavost ke všem dřevům a ideální přípravu pro nepostradatelnou povrchovou úpravu: bezbarvé anti-UV ochranné nátěry BLANCHON ULTRA HIGH PROTECTION BARDAGES nebo TERRASSES.
- CONDITIONNEUR® lze také použít v 1. vrstvě před nanesením napouštědel nebo lazur BLANCHON, aby se zvýšila trvanlivost.
- PŘÍPRAVEK CONDITIONNEUR® je přirozeně bezbarvý (slabě mléčný vzhled při aplikaci zmizí během několika minut).

PŘÍPRAVA PODKLADU

- Dřevo musí být holé, zdravé, čisté a suché, bez stop pryskyřice nebo jiných mastných látek.
- V případě potřeby aplikujte insekticid-fungicidní přípravek TRAIT'PLUS® PERFORMANCE BLANCHON.
- Na nové dřevo: je třeba obrousit plochu (zrno 80) pro optimalizaci otevření pórů.
- V případě starého dřeva odstraňte všechny stopy starých povrchových úprav broušením nebo seškrabáním (použijte DÉCAPANTS BÂTIMENT 10' BLANCHON kapalínu nebo gel). Použití DEGRISEUR PRÉPARATEUR BOIS BLANCHON umožní znovu získat původní barvu dřeva, kterou je třeba v případě potřeby ošetřit.
- Pokud je exotické dřevo mastné a u pryskyřičného dřeva se vyroní pryskyřice, odmastěte pomocí SYNTILAC® BLANCHON nebo acetonem.
- Dřevo obruste (zrna 80), abyste optimalizovali otevření pórů. Dokonce se doporučuje zaoblení ostrých rohů, aby CONDITIONNEUR® získal perfektní povlak. Nepoužívejte ocelovou vlnu.
- V každém případě povrchy před aplikací pečlivě oprašte.

Blanchon

CONDITIONNEUR®

ANTI-UV incolore

Bezbarvá ANTI-UV impregnace

ZPŮSOB APLIKACE

- CONDITIONNEUR® je připraven k použití. Neředíte. Před použitím dobře protřepejte. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
- Aplikujte přípravek CONDITIONNEUR® ve směru dřevěných vláken (štetcem, širokým kartáčem), se zvláštním důrazem na drážky, spoje a konce (čelní dřevo). Druhá vrstva (minimálně po 4 hodinách) je nutná pouze na vysoce absorpčních materiálech nebo v případě těžkých expozic.
- CONDITIONNEUR® bude vždy dokončen nátěry PROTECTEURS ANTI-UV BARDAGES nebo TERRASSES. Může být také použit před SATURATOR nebo LASURE BLANCHON. Nenechávejte déle než 24 hodin před aplikací ANTI-UV PROTECTORS.
- CONDITIONNEUR® se aplikuje pouze na surové nebo holé dřevo. Při renovaci bude znovu použit pouze v případě poškození, což eliminuje anti-UV OCHRANU BARDAGES nebo TERRASSES, čímž se dřevní vlákna dostanou do přímého kontaktu s UV zářením a povětrnostními vlivy.

DŮLEŽITÉ: Pro optimální impregnaci dřeva přípravkem CONDITIONNEUR® se ujistěte, že je dřevo suché (minimálně 3 dny teplého počasí před aplikací) a že nehrozí riziko deště do 24 hodin po aplikaci (neaplikujte na dřevo s vlhkostí vyšší než 12 %). Teplota okolí mezi 12°C a 28°C, relativní vlhkost nižší než 85%. Nepoužívejte na přímém slunci: tmavé dřevo má tendenci akumulovat teplo.

Čištění nádobí

- Ihned po použití vodou.
- Chraňte životní prostředí: - Náradí po aplikaci opatrně vysušte; dobře jej otřete.
 - Opláchněte ho velmi malým množstvím vody v nádobě; nechte tuto vodu odpařit.
 - Suchý zbytek pak může být normálně vyhozen do koše na odpadky.
 - Obal po použití dobře uzavřete.
 - Vložte prázdný obal do odpadkového koše.
 - Nevypouštějte zbytky do kanalizace.

SCHNUTÍ

- Proti prachu, na dotek: Přibližně 1 hodina.
- Přetíratelné: Přibližně 4 hodiny za normálních podmínek.
- Ochranný nátěr proti UV záření BARDAGES nebo TERRASSES aplikujte do 48 hodin.

VYDATNOST

- 12 m² na litr na vrstvu v závislosti na povaze nosiče a jeho pórovitosti.

Blanchon

CONDITIONNEUR®
ANTI-UV incolore
Bezbarvá ANTI-UV
impregnace

SKLADOVÁNÍ

- Chraňte před mrazem (dávejte pozor na uchovávání ve vozidlech).
- Po použití opatrně uzavřete.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

TECHNICKÁ DATA	
POUŽITÍ	Impregnace s vysokou UV ochranou dřeva v exteriéru při zachování původního odstínu
TYP PRYSKYŘICE	Akrylová pryskyřice na vodní bázi
KLASIFIKACE AFNOR	Skupina 1, Třída 7b2
HUSTOTA	1,02 (při 20°C, podle NF T 30020)
VISKOZITA	30 s (CA 2,5 při 20°C)
INFORMACE O PŘEDPÍSECH	viz Bezpečnostní list
PIGMENTACE	bez
BROUSITELNÉ, PŘETÍRATELNÉ	4 hodiny za normálních podmínek

Technický list ověřený technickým oddělením a distribuován v prosinci 2017.

Navrženo, vyvinuto a vyrobeno ve Francii.

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou uvedeny v dobré víře, pouze pro informační účely.
V žádném případě nevyvolávají naši záruku, ani nepřijímají odpovědnost při používání našich produktů.

Tento technický list ruší a nahrazuje všechny předchozí verze.

Distributor v ČR
ACOLOR s.r.o.
Semovická 498
257 51 Bystřice
+420 317 793 437
www.acolor.cz