

WOODLOOK PLUS

CIRANOVA®
SINCE 1929



LESK	neviditelný
SKLADOVÁNÍ	5°C až 25°
VYDATNOST	10-12m ² /litr na nános
SUŠENÍ	proti prachu po 20 až 30min přetíratelný po 4 až 6 hod zatěžovatelný po 24 hod plně vytvrzený po +/- 7 dnech
VIZKOZITA	+ 25 sec DIN 4mm
SUŠINA	+ 31%

Výrobce:
Debal Coatings nv

Onledebeekstraat 9,
8800 Roeselare
Belgium

+32 51 30 11 40
+32 477 99 08 10

zástupce značky pro ČR:
Acolor s.r.o
Semovická 498, Bystřice 257 51
+420 317 793 437
www.acolor.cz

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

WOODLOOK PLUS je neviditelný, založený na 35% biosložky, vodouředitelný, životnímu prostředí přátelský PU impregnační olej na parkety a dřevěný nábytek. Dokončená dřevěná plocha získá ultra matný surový vzhled. WOODLOOK PLUS je nežloutnoucí a má proti skluzné vlastnosti.

PŘÍPRAVA

Ujistěte se, že jsou odstraněny všechny staré nánosy a plocha je očištěna od brusného prachu nebo jiných nečistot. Lze použít na broušené, hoblované nebo kartáčované dřevo.

NANESENÍ

WOODLOOK PLUS může být použit jako základ i jako finální vrstva. Lze ho nanést ve třech vrstvách. Před použitím důkladně promíchejte a neřeďte. Produkt nanášejte válečkem nebo štětcem. U válečku se doporučuje krátký vlas (4 - 6 mm). Pokud chcete nanášet materiál pomocí spreje, kontaktujte Ciranova technickou podporu nebo technickou podporu Acolor s.r.o. Naneste první vrstvu po směru vláken dřeva. Po 4 - 6 hodinách naneste druhou vrstvu stejným způsobem jako první. Nechte schnout 12 - 24 hodin a poté přebruste zrnem 180 - 220. Naneste třetí vrstvu.

VOLITELNĚ: PRO ZVÝŠENÍ CHEMICKÉ A MECHANICKÉ ODOLNOSTI LZE PŘIDAT TUŽIDLO PLUS (10 %). Životnost produktu smíchaného s tužidlem je pak 2-3 hodiny.

SKLADOVATELNOST

Minimálně 12 měsíců v originálním a neotevřeném obalu.

SCHNUTÍ

Po 20 až 30 minutách je suchý na dotek. Po 4- 6 hodinách lze povrch přebrousit. Lehce pochází je po 24 hodinách. Čas schnutí závisí na množství nánosů, okolní teplotě, vlhkosti a větrání.

ÚDRŽBA

Pro pravidelnou údržbu použijte Hard Floor Fresh Ciranova®. Použijte UNICARE X-MATT pro opakující se údržbu. Pokud je povrch silně znečištěný použijte Čistič Ciranova®, stejně tak ho použijte k odstranění starých nánosů laků.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Používejte nerezové nástroje. Všechny použité nástroje po práci očištěte. Pokud je nutné dřevo nejdříve namořit, použijte Ciranova® Aquapad + 10% Aquapad tužidlo. Pro dokončení povrchu exotických dřevin doporučujeme nejdříve vyzkoušet. Průmyslovou aplikací, prosím, nejprve konzultujte se Ciranova technickým oddělením nebo s technickým oddělením Acolor s.r.o. Na vodou ředitelných materiálech se může udělat lehký povlak při kontaktu se vzduchem, proto materiál přefiltrujte, pokud to bude nezbytné.