



## Technický list

# Voskové mořidlo CIRANOVA

### Popis výrobku

Z přírodních surovin vyrobené tradiční tekuté voskové mořidlo. Je vyrobené z candelili, surového včelího vosku a přírodních barviv. Zabarvuje, voskuje a současně propůjčuje dřevu přirozený vzhled.

### Použití

Voskové moření zvláště na měkké dřeviny (smrk, borovice) a otevřeně pórovité dřeviny (dub, jasan). Tento výrobek je vhodný pouze pro vnitřní použití. Doporučujeme ještě ošetřit Voskem na dřevo Qualitätswachs CIRANOVA nebo Tekutým voskem CIRANOVA.

### Příprava materiálu

Dobře rovnoměrně obruste, brusný prach důkladně odstraňte. Doporučené brusné zrna číslo 120. Vzhledem k tomu, že materiál je vyroben z přírodních surovin, mohou se od sebe barevně lišit jednotlivá balení a šarže. Doporučujeme potřebné množství slít do jedné nádoby a pořádně promíchat a konečný odstín předem ověřit.

### Návod k použití

Před upotřebením dobře zamíchejte. Zkontrolujte odstín, který se může z důvodů použitých přírodních surovin lišit. Odstín je ovlivněn stupněm opracování dřeva a způsobem zpracování. Je nutné před začátkem práce provést vzorek. **Z těchto důvodů nemůžeme na pozdější reklamace brát zřetel.** Nanášejte štětcem stejnoměrně ve směru dřevních vláken. Přebytky voskového mořidla odstraňte. Plocha musí být stejnoměrně vlhká, ale ne mokrá. Doporučujeme postup předem vyzkoušet. Minimální teplota zpracování 15°C. Optimální teplota 20°-25°C. Dřevo, vzduch a mořidlo musí mít stejnou teplotu. Spotřeba je 7-12m<sup>2</sup>/litr.

### Doba schnutí

Cca 2 hodiny při pokojové teplotě. Schnutí je silně závislé na množství naneseného vosku, na teplotě, relativní vzdušné vlhkosti a větrání. Vyšší teplota a dobré větrání urychluje schnutí.

### Úprava

Po uschnutí se leští tvrdým kartáčem nebo ocelovou vlnou. Doporučujeme ještě ošetřit Qualitätswachs CIRANOVA nebo Tekutým voskem CIRANOVA


### Informace o produktu

Barevné odstíny: světlý dub, střední dub, středně starý dub, starý dub, tmavý dub, ořech, třešeň, teak, mahagon, louhovaná borovice. Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné a mohou se vodou nebo bezbarvým voskem ředit. **Odstín je nutné předem vyzkoušet, neboť dřevina od dřeviny přináší jiný odstín.**

Balení: 1 litr, 5 litrů, 25 litrů

Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky od data výroby.

**Voskové mořidlo CIRANOVA je biologicky odbouratelné a není klasifikováno jako nebezpečné pro životní prostředí**



*Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.*

**Produced by Debal Coatings nv**  
Industrieweg 29 – 8800 Beveren –  
Roeselare  
Belgium  
tel. + 32 (0) 51 30 11 40  
fax + 32 (0) 51 31 26 48

**Acolor s.r.o**  
Semovická 498, Bystřice 257 5  
+420 317 793 437  
www..acolor.cz