



VIZKOZITA cca 30 SEC/DIN 4mm
STUPEŇ LESKU matný
SUŠINA cca 43 % podle váhy
VYDATNOST 40 - 50 m² /l na nános při
strojním zpracování*
SUŠENÍ Přetíratelný za cca 12 hodin.
Lehce pochozí za 24 hodin
Plně vytvrzený ±10 dní**

* podle dřeviny a stupně brusu dřeva,

** Schnutí a vytvrzování je velmi závislé na množství, teplotě a větrání v místnosti. Zvýšením teploty a dobrým větráním se sušení zkracuje. Vysoce pigmentované oleje mají prodlouženou dobu schnutí.

Výrobce:

Debal Coatings nv

Onledebeekstraat 9,
8800 Roeselare
Belgium

+32 51 30 11 40

+32 477 99 08 10

zástupce značky pro ČR:

Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 51
+420 317 793 437

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není

Popis výrobku

Rychleschnoucí tvrdý voskový olej pro dokončení povrchové úpravy dřevěných podlah, nábytku a další dřevěných prvků. **Je vhodný i pro povrchovou úpravu cihel, kamene a dalších savých povrchů.** Dobře plní, propůjčuje povrchu přirozený vzhled. Má vynikající chemické a mechanické odolnosti. Splňuje normu EN 71 díl 3 Dětské hračky a nábytek.

Příprava

Masivní dřevo se důkladně obrousí ve směru vláken, zrnem 100-120 a je nutné odstranit dřevní prach.

DOPORUČENÉ ZPRACOVÁNÍ

Před začátkem práce obsah velmi dobře promíchejte. Pokud pracujete s větším objemem (tzn. máte více balení oleje), tak zkontrolujte šarže výrobku. Když zjistíte, že jsou šarže odlišné, materiál společně smíchejte. Různé šarže (=různé várky výroby) se mohou lehce lišit v odstínu a při nanesení oleje dvou odlišných šarží vedle sebe na plochu, může být lehce patrný rozdíl v odstínu. Důvodem jsou přírodní složky v oleji, které vždy reagují s mírnou odlišností. Výše doporučeným smícháním se tomuto rozdílu v odstínu vyhnete.

Nanášejte, při min teplotě prostředí 18°C, štětcem, válečkem, kartáčem nebo strojně. Po nanesení nechte olej chvíli vsáknout do dřeva a po cca 15 minutách vetřete olej do dřeva ručně PADem nebo smotaným hadrem nebo strojně PADem. Přebytky oleje odstraňte. Doporučujeme 2 nánosy na tvrdé dřevo a 3 nánosy na měkké dřevo.

Toto je ověřené a doporučené zpracování tohoto materiálu, pokud zvolíte jiný postup, nejsme schopni vám zaručit požadovaný výsledek a také nemůžeme přijmout následnou reklamaci.

V případě použití na cihly, kámen nebo jiný povrch než dřevo je nutné vlastní odzkoušení savosti materiálu i výsledného odstínu.

Následná péče – údržba

Pravidelně parketovým mýdlem CIRANOVA 1x za měsíc. V závislosti na používání podlahy, použijte Olej na péči CIRANOVA 1x za 3 měsíce až 1 rok.

Informace o produktu

Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky od data výroby. Teplota při skladování mezi +5 až +25°C

Zvláštní informace

Suché olejové zbytky jsou hořlavé! Použité hadry nebo pady vhadzujte do nádoby s vodou. Nenanášejte velkou vrstvu. Větší vrstva prodlužuje sušení a zvyšuje lesk. Pochozí po 24 hodinách, první mokré čištění se doporučuje nejdříve po 14 dnech.