

TECHNICKÝ LIST

Wiffolit Versiegelungslack E843

Bezbarvý 2-komponentní kyselinotvrdnoucí podlahový lak.

Technické údaje

vlastnosti Wiffolit Versiegelungslack E843 se odolností povrchu vyrovnává obvyklým materiálům a jeho extrémně krátkým sušicím časem a velmi mírným zápachem je předčí. Zvláště vhodný je pro světlé podlahy. Wiffolit E843 nesmí přijít do styku s kovem, zvláště se železem při míchání, je možné obarvení laku. Wiffolit E843 obsahuje etanol jako rozpouštědlo. Obsah rozpouštědel podle zákona z roku 1995 je pod 10%.

lesk (standart) lesklý a hedvábný mat

zaschnutí proti prachu 20 minut proti prachu, 1 hodina na přetírání

třída -hořlavina 1

teplota zpracování min.10°C

směs 10:1 Harter E 843/H

trvanlivost směsi 24 hodin

Zpracování nesmí se pracovat na přímém slunci nebo na silném průvanu **přesto je nutné zajistit dobré odvětrání. Nános se provádí neředěným štětcem nebo válečkem.** Při 20°C je po 1 hodině možno provést druhý nános.

Podklad obroušené, suché dřevo, které je zbaveno prachu, vosku a mastnoty

Příprava Wiffolit E843 smíchat s 10% E843/H v **plastikové nebo skleněné** nádobě

Zpracovatelský čas 24 hodin/20°C

Pracovní teplota +10°C

Vydatnost 10m²/kg na nános

Ředidlo Wiffolit E870/V nebo Ewilin S3, při vysoké teplotě je pro snížení rychlosti schnutí možno Wipolin Vezogerer

Údržba provádí se běžným neutrálním **BEZCHLOROVÝM** prostředkem na lakované podlahy

Upozornění

Pracovní zařízení po ukončení práce okamžitě umýt v ředidle. Protože nemáme vliv na použité dřevo, dodržení způsobu zpracování, použití lepidel a jiné, poukazujeme na možnost překročení koncentrace formaldehydu 0,1ppm ve vzduchu. Při stříkání je třeba dbát bezpečnostních předpisů pro používání NH. Je třeba dbát základních předpisů pro bezpečnost práce.

Kontakt **Wildschek Lacke 0043/1/8041506 Acolor s.r.o. 317 793 437**