

Matná
transparentní
Impregnace
Vysoká odolnost

Vodorovné i svislé
venkovní dřevo

•
Všechny druhy
dřevo

•
Ultra přirozený
vzhled

•
Nevytváří film
neloupe se



•
Zesílená UV ochrana
perličkový efekt

•
Protiskluzová

•
Odolává chlorované
vodě

•
Snadná aplikace bez
stírání

•
Přímo na nové
připravené dřevo

•
Snadná údržba bez
broušení



HUILE TERRASSE BARDAGE

Olej na terasy a obložení



POUŽITÍ

- L´HUILE TERRASSE BARDAGE chrání a zkrášluje veškeré vodorovné a svislé venkovní dřevo: terasy, obklady bazénů, obklady, žaluzie, vrata.
- Přirozeně penetrující, nevytvářející film L´HUILE TERRASSE BARDAGE se dokonale hodí k ochraně všech druhů exotických dřevin, tvrdého dřeva a pryskyřičnatých dřevin, včetně těžko impregnovatelných, jako je douglaska, modřín, červený cedr, dub, iroko, teak atd. ale i termicky upraveného dřeva (thermowood).
- Jedinečná receptura L´HUILE TERRASSE BARDAGE chrání vyplývající z nejnovějších technologií, se zesílenou anti-UV ochranou a vodoodpudivým účinkem, zaručuje vysokou odolnost vůči UV záření a nepřízní počasí.
- Transparentnost a ultra matný vzhled z něj činí velmi trendy povrchovou úpravu, která zdůrazňuje přirozenou krásu dřeva.
- L´HUILE TERRASSE BARDAGE lze aplikovat ihned po položení terasy na nové dřevo bez chemické přípravy povrchu. Pozn. to nezabrání extrakci tříslovin (dub, kaštan).
- Snadno a rychle se aplikuje, nanáší se ve 2 vrstvách, mokré do mokrého, nevyžaduje utírání.
- Protiskluznost: testována podle NF EN 13036-4
- K dispozici ve 4 odstínech: přírodní, střední dub, ipé a šedé dřevo.
- Na termo-dřevě proveďte test přilnavosti na nenápadném místě před nanesením na celý povrch.

CERTIFIKACE CTB POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA

Certifikace POVRCHOVÁ OCHRANA DŘEVA CTB dosvědčuje:

- **Výkon produktu/systému povrchové úpravy použitého podle jeho použití**
- **Kvalita služeb společnosti v oblasti školení, zákaznické podpory a techn. servisu.**
- Jako předpoklad **Certifikovaný produkt/systém byl posouzen z hlediska přijatelnosti pro zdraví/životní prostředí podle nařízení REACH a CLP.**

PŘÍPRAVA PODKLADU

- Dřevo musí být zdravé, čisté a suché, bez stop pryskyřice, mastných skvrn nebo starých nátěrů (kromě L´HUILE TERRASSE BARDAGE, který je nutné běžně udržovat), nebo starých laků, barev, mořidel či olejů.
DŮLEŽITÉ: L´HUILE TERRASSE BARDAGE nelze aplikovat na jiný typ impregnace. V případě potřeby obruste nebo odstraňte pomocí DÉCAPANTS BÂTIMENT 10´ BLANCHON LIQUIDE nebo GÉLIFIÉ.
- Staré, mořené, zašedlé dřevo ošetřete přípravkem DÉGRISEUR PRÉPARATEUR BOIS BLANCHON
- V případě potřeby aplikujte insekticidně-fungicidní ošetření TRAIT´PLUS® PERFORMANCE BLANCHON.

Blanchon

HUILE TERRASSE

BARDAGE

Olej na terasy

a obložení

- Nové dřevo pro optimalizaci otevírání pórů bruste plochu zrnitost 80.
- K odmaštění exotického dřeva a odstranění případných skvrn a vyteklé pryskyřice použijte DILUANT SYNTILAC®BLANCHON (nebo aceton).
DŮLEŽITÉ: Lehké přebroušení (zrno 80) všech povrchů otevře póry a usnadní penetraci. Nepoužívejte ocelovou vlnu. Nebruste do leštění, což by vyvolalo opačný efekt, než se požaduje.
- V každém případě povrch před aplikací nátěru pečlivě oprašte.

ZPŮSOB APLIKACE

- Připraveno k použití. Neředte, před použitím a v jeho průběhu dobře promíchejte.
- Aplikujte první vrstvu ve směru vláken dřeva, kartáčem nebo válečkem.
Nechte vsakovat 20 – 30 minut.
- Jakmile dřevo ztratí svůj mokrý vzhled, aniž by se čekalo na úplné vyschnutí, aplikujte druhou vrstvu. Po několika minutách stáhněte suchým štětce, kartáčem, aby se dosáhlo velmi příjemného vzhledu, bez odlesků a stékání. To by svědčilo o vytvoření filmu na povrchu (případně rychle odstraňte jemným brusem).
DŮLEŽITÉ: Před aplikací oleje TERRASSE BARDAGE se ujistěte, že dřevo je suché (**minimálně 3 dny teplého počasí před aplikací**) a že **nehrozí riziko deště do 24 hodin po druhé vrstvě** (neaplikuje na dřevo s vlhkostí vyšší než 12%). Teplota okolí 12°C až 28°C, relativní vlhkost nižší než 85%. Nepoužívejte na přímém slunci, tmavé dřeviny akumulují více teplo.
TIP: Pro ještě odolnější ochranu aplikujte 1 vrstvu KONDICIONÉRU® ANTI-UV BLANCHON.

ÚDRŽBA

- Jakmile se odstín naolejovaného dřeva pod vlivem počasí a UV záření přirozeně zesvětlí, povrch očistěte, oprašte a vyčistěte přípravkem NETTOYANT TERRASSES BLANCHON.
Důkladně opláchněte a nechte uschnout. Poté znovu aplikujte L´HUILE TERRASSE BARDAGE na zesvětlená místa. Neaplikujte na místa, kde se barva nezsvětčila.
- V případě potřeby (pozdní údržba), přebruste (zrno 80) a poté použijte DÉGRISEUR PRÉPARATEUR BOIS BLANCHON před použitím L´HUILE TERRASSE BARDAGE, jak je uvedeno výše.
DŮLEŽITÉ: Vzhled naolejovaného dřeva se přirozeně mění pod vlivem počasí a UV záření: odstín se zesvětluje a dřevo se zdá být mokré: toto je signál k provedení následné údržby.
ČIŠTĚNÍ NÁDOBÍ:
 - Ihned po použití vodou
 - Chraňte životní prostředí – Materiál po aplikaci opatrně vysušte, dobře jej otřete
Opláchněte ho velmi malým množstvím vody, nechte odpařit
Suchý zbytek můžete vyhodit do koše, obal dobře uzavřete
Nevypouštějte zbytky do kanalizace.

Blanchon

HUILE TERRASSE

BARDAGE

Olej na terasy

a obložení

SUŠENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU

- Doba schnutí mezi 2 vrstvami : 20 až 30 min.
- Sušení: 4 hodiny
- Uvedení do provozu: 16 hodin

VYDATNOST

- Pro počáteční penetraci exotických a pryskyřičnatých dřevin : 10m² na 1 litr
- Udržovací natírání všech druhů dřevin: 12 až 15m² na 1 litr

SKLADOVÁNÍ

- Uchovávejte mimo mráz (pozor při skladování ve vozidlech)
- Po použití pečlivě uzavřete.

| TECHNICKÁ DATA | |
|------------------------|---|
| POUŽITÍ | Impregnační olej pro exteriér |
| TYP PRYSKYŘICE | Modifikovaný olej synt.pryskyřicemi na vodní bázi |
| KLASIFIKACE AFNOR | Skupina 1, Třída 7b2 |
| HUSTOTA | 1,00 (při 20°C, podle NF T 30020) |
| VISKOZITA | 32 až 37 sec. (CA 2,5 při 20°C) |
| INFORMACE O PŘEDPÍSECH | při broušení nosit ochr. masku viz Bezpeč. list |
| KONZISTENCE | Kapalina |
| PIGMENTACE | Průhledné oxidy železa |
| PŘETÍRATELNOST | Do 20 až 30 min., nebo po 12hod. s mezibrusem |
| SCHNUTÍ | 4 hodiny při 20°C |

Technický list ověřený technickým oddělením a distribuován v prosinci 2017.

Navrženo, vyvinuto a vyrobeno ve Francii.

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou uvedeny v dobré víře, pouze pro informační účely.

V žádném případě nevyvolávají naši záruku, ani nepřijímají odpovědnost při používání našich produktů.

Tento technický list ruší a nahrazuje všechny předchozí verze.

Distributor v České republice

ACOLOR s.r.o.

Semovická 498

257 51 Bystřice

+420 317 793 43

www.acolor.cz