IMPREGNUJE DO HLOUBKY

Impregnace dřeva



Nevytváří film: neodlupuje se

Pro všechny druhy dřeva

Povrchová úprava „olejované dřevo“

Snadná údržba

Pro exotické i evropské dřeviny

Venkovní dřevěné prvky v horizontální i vertikální poloze: terasy, rošty, brány, zahradní nábytek

POPIS PRODUKTU

Přípravek SATURATEUR BOIS BLANCHON je určen k ochraně všech druhů dřeva (ať už autoklávovaných či nikoli), které se běžně používají ve venkovním prostředí: evropské listnaté dřeviny, exotické dřeviny, jehličnaté dřeviny (včetně červeného cedru). Díky své přirozené schopnosti proniknout do dřeva je SATURATEUR BOIS obzvláště vhodný k ochraně dřevin, které se obtížně impregnují, jako jsou ipé, iroko, sipo, teak (vzácné dřeviny – obraťte se na naše technické oddělení). Aplikace SATURATEUR BOIS technikou „mokré na mokré“ vede k vytvoření vyživující ochranné vrstvy, která se neodlupuje a snadno se udržuje. SATURATEUR BOIS díky svému matnému vzhledu, podobnému „olejovanému dřevu“, podtrhuje přirozenou eleganci dřeva. K dispozici v bezbarvém provedení, odstínu ipé a medovém odstínu.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Dřevo musí být čisté a suché, bez mastných skvrn a stop po starých ochranných nátěrech (kromě přípravku SATURATEUR BOIS, který je třeba pravidelně obnovovat). V případě potřeby dřevo zbruste nebo odstraňte staré vrstvy laku (DÉCAPANT BÂTIMENT 10’ BLANCHON LIQUIDE).
Staré, zašpiněné a zašedlé dřevěné obklady se očistí přípravkem DÉGRISEUR PRÉPARATEUR BOIS BLANCHON.
V případě potřeby naneste insekticidně-fungicidní přípravek TRAIT’PLUS® PERFORMANCE BLANCHON.
Na nové dřevo: obruste brusným papírem zrnitosti 80, aby se póry co nejlépe otevřely.
Měkké dřeviny se okamžitě napustí přípravkem SATURATEUR BOIS.
Tvrdé a mastné dřeviny (např. dub, exotické dřeviny atd.) je třeba nejprve několik měsíců vystavit povětrnostním vlivům, aby tyto vlivy přirozeně neutralizovaly nepropustnost těchto konkrétních druhů dřeva. V případě potřeby proveďte aplikaci přípravku DÉGRISEUR PRÉPARATEUR BOIS. Stejně tak nechte dřevo ošetřené v autoklávu několik měsíců stabilizovat před nanesením SATURATEUR BOIS a v případě potřeby proveďte aplikaci přípravku DÉGRISEUR PRÉPARATEUR BOIS.
Poznámka: Nikdy nenanášejte mořidlo ani jiný barvicí přípravek (barvu atd.) před SATURATEUR BOIS.
DŮLEŽITÉ: nasycení dřeva bude tím lepší, čím více budou póry „dobře otevřené“: broušení brusným papírem (zrnitost 80) na všech površích póry otevře a usnadní pronikání přípravku. Před nanesením dřevo pečlivě očistěte od prachu.
PROFESIONÁLNÍ TIP: Pro ještě trvalejší ochranu nejprve naneste 1 vrstvu přípravku CONDITIONNEUR® ANTI-UVBLANCHON.

PŘÍPRAVA POVRCHU

- Před použitím dobře protřepejte. NEŘEDIT: PŘIPRAVENO K POUŽITÍ.
- Doporučuje se pracovat na malých plochách.
- Naneste první silnou vrstvu SATURATEUR BOIS (štětcem, stěrkou, kartáčem, válečkem) a nechte ji vsáknout (15 až 30 minut).
- Než produkt zaschne, naneste další vrstvu a postup opakujte, dokud se produkt již neabsorbuje, tj. dokud dřevo není nasyceno a nemůže již produkt absorbovat.
- Poté povrch pečlivě otřete bavlněným hadříkem, abyste odstranili přebytek. V žádném případě nesmí zůstat lesklá místa, stékance nebo nadměrné vrstvy, které by svědčily o vytvoření filmu na povrchu (v takovém případě je rychle odstraňte jemným přebroušením).
- Následující den zkontrolujte rovnoměrnost nasycení: dokonale impregnované dřevo musí mít jednotnou barvu a vzhled; pokud přetrvávají matné plochy, proveďte impregnaci znovu stejným postupem, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
- Nasycené dřevo nechte před použitím asi 3 dny stabilizovat.

Poznámka: Po 12 hodinách je před tímto druhým krokem nezbytné provést lehké přebroušení.

Údržba
DŮLEŽITÉ: Vzhled impregnovaného dřeva se v následujících dnech po saturační úpravě mění: zpočátku je barva sytá (u některých druhů dřeva dokonce tmavá), poté se zesvětluje a ustálí. Právě vznik bílé a následně šedé barvy (což je normální vývoj pod vlivem povětrnostních vlivů a ultrafialového záření) určí, zda je třeba provést údržbu.
Přípravek SATURATEUR BOIS se udržuje bez odstraňování starých nátěrů či broušení: jakmile to vzhled a barva povrchu dřeva vyžadují, očistěte jej přípravkem NETTOYANT TERRASSES BLANCHON. Důkladně opláchněte a nechte zaschnout. Následně naneste přípravek SATURATEUR BOIS (vždy „mokré na mokré“), abyste obnovili původní vzhled řádně nasyceného dřeva.
V případě potřeby před nanesením SATURATEUR BOIS nejprve použijte přípravek DÉGRISEUR PRÉPARATEUR BOIS (po opláchnutí nechte důkladně zaschnout).

Čištění nářadí:
Ihned po použití pomocí ředidla DILUANT S.O. BLANCHON. Nepoužívejte celulózová ani syntetická ředidla. Po použití pečlivě uzavřete nádobu. Zbytky nevylévejte do kanalizace.

SUŠENÍ

Za běžných podmínek použití (teplota 20 °C, vlhkost vzduchu 65 %, dobře větrané prostory)

- proti prachu: přibližně 6 hodin
- vyschnutí: 24 hodin
- úplné vyschnutí: přibližně 72 hodin (nasycené dřevo nechte před použitím stabilizovat přibližně 3 dny).

VYDATNOST

cca 6 - 8 m^2

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽITÍ:

Hadry a nářadí očistěte ihned po použití (při skladování textilních pomůcek nasáklých přípravkem SATURATEUR BOIS hrozí nebezpečí samovznícení). Hadry a nářadí nasáklé přípravkem SATURATEUR BOIS nevyhazujte, aniž byste je nejprve opláchli vodou. Po použití nádobu dobře uzavřete; neponechávejte po delší dobu otevřené obaly.

Použití	SPECIÁLNÍ IMPREGNACE PRO OCHRANU A DEKORACI VENKOVNÍHO DŘEVA
Klasifikace	Skupina 1, třída 2b
Viskozita	0,88 (při 20 °C, podle normy NF T 30020)
Předpisové informace	Nebezpečné. Dodržujte bezpečnostní opatření při používání. Viz příslušný bezpečnostní list
Tekutost	40 sekund (při teplotě 3 až 23 °C)
Konzistence	Tekutá, pro vynikající impregnaci.
Suché proti prachu	Přibližně 6 hodin při 20 °C, avšak nanášení, které musí být provedeno tak, aby došlo k „nasycení“ vláken, se vždy provádí metodou „mokré na mokré“. Po uplynutí 24 hodin za běžných podmínek použití
Přetíratelný	vždy proveďte předběžné broušení, abyste „znovu otevřeli“ vlákna a optimalizovali absorpci SATURATEUR BOIS póry dřeva.

508th Street - CS60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX Tel. 04 72 89 06 06 - Fax: 04 37 54 24 21 Exportní linky: tel.: + 33 (0) 472 89 06 09 Fax: + 33 (0) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON SAS - Společnost A s Simplifiée s kapitálem 4 258 258 e RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - e-mail: blanchon@blanchon.com Web: www.blanchon.com