



SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



OBLASTI POUŽITÍ



pružný povrch



lodní povrch



vybavení a doplňky



dřevo



umělá tráva

SMP BOND 200

JEDNOSLOŽKOVÉ LEPIDLO NA PARKETY S TECHNOLOGIÍ SMP

POPIS A POUŽITÍ

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

„Tuhé“, jednosložkové, vlhkem vytvrzující lepidlo bez rozpouštědel a bez izokyanátů, vyrobené z polymerů zakončených silanem, v souladu s normou ISO 17178:2013. Vhodné pro lepení masivního dřeva a vícevrstevných parket (2 nebo 3 vrstvy) na savé i nesavé podklady a na vyhřívané povrchy. Rychle tuhnoucí výrobek s vysokou pevností ve smyku a vynikající přilnavostí k podkladům.

VLASTNOSTI PRODUKTU



Aplikace
Zubová stěrka



Vhodné do interiéru



Vhodné pro vyhřívané povrchy



Čas zpracování
40 min
Pochozí po
12 - 18 hodinách
Finální vyschnutí po
36 - 48 hodinách



Vzhled
pasta



Barva
ořechově hnědá



Skladování
12 měsíců v originálním obalu



Chemický základ
Modifikovaný silanový polymer



Spotřeba
900 - 1 400 g/m²



Teplota při práci
+15 - +25°C



Čištění
Rozpouštědlo CH500 (pokud produkt nezaschnul)

NÁVOD K POUŽITÍ

Podklad musí být pevný, čistý, suchý a bez uvolněných částic, jako jsou oleje, vosky nebo prach. Pokud jsou na podkladu trhliny, doporučujeme je opravit pomocí přípravku SIGEPOX.

Maximální povolená vlhkost:

- Cementové podklady: max. 2 %, s podlahovým vytápěním 1,7 %.
- Sádrové nebo anhydritové podklady: max. 0,5 %, s podlahovým vytápěním 0,2 %.

Ujistěte se, že nedochází k vztlínání vlhkosti. Vždy umístěte izolační vrstvu mezi zem a nosnou vrstvu nátěru. Nedoporučujeme pokládat na podklady vystavené vlhkosti či odpařovacím proudům, aby se předešlo alkalické hydrolyze. U prašných nebo příliš savých cementových potěrů použijte základní nátěry, jako je PU, EPOPRIMER, PRIMER SIL nebo PRIMERAC PLUS.

U kamenných a nesavých povrchů, jako je keramika, je nutné povrch ošetřit horkou vodou se sodou a důkladně opláchnout. Pro zlepšení přilnavosti aplikujte na suchý a čistý povrch PROMOX. Sádrové nebo anhydritové podklady musí být obroušeny, očištěny a opatřeny základním nátěrem podle pokynů výrobce.

Pro vyrovnání nerovných podkladů použijte vyrovnávací hmoty, jako je FIBRODUR nebo LEVELFAST (minimální tloušťka je 3 mm).

Nevyhřívané podklady s vyšší vlhkostí (max. 5 %) by měly být opatřeny hydroizolačním nátěrem (tzn. použít 2 nátěry podkladové báze).

Podklady s teplovodním podlahovým vytápěním lze konsolidovat (tzn. lze použít 1 nátěr podkladové báze), ale ne hydroizolačně (tzn. nelze použít 2 nátěry podkladové báze).

Doporučené základní nátěry zahrnují PU, EPOPRIMER nebo řadu TRIx v závislosti na savosti povrchu.

Při práci s dřevěnými podlahami zkontrolujte přilnavost starého dřeva k podkladu, poté zbavte povrch laku broušením a důkladně odstraňte prach před lepením. Před pokládkou zajistěte, že místnosti mají okna a vlhkost parket je mezi 7 a 11 %.

Lepidlo nanášejte pomocí vhodné zubové stěrky a zapracujte do něj zbytky prachu. Dílce přiložte a přitlačte na místo před tím, než lepidlo začne tuhnout (do 40 minut od aplikace). Po použití obal uzavřete a ochraňte zbylý obsah speciální fólií, aby vlhkost nepoškodila lepidlo. Ředění výrobku není doporučeno.

DALŠÍ INFORMACE

Uvedené doby nanášení a lepení se vztahují na okolní teplotu +20 °C a relativní vlhkost 50 %. Aklimatizujte výrobek při teplotě použití. Před zahájením hoblování, broušení a následné povrchové úpravy dřevěné podlahy je nutné vyčkat na ustálení parket. SMP BOND lze odstranit suchým hadříkem ještě za čerstva; případně jej lze odstranit pomocí CLEANCOLL nebo ECO CLEANCOLL, přičemž je třeba nejprve provést zkoušku na ještě nepoloženém dřevěném kusu. Po vytvrzení lepidla jej lze odstranit pouze mechanicky.

INSTRUKCE

Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A LIKVIDACE:

Před použitím výrobku se seznámte s příslušným bezpečnostním listem. Během používání si chraňte ruce a oči. Výrobek a jeho výpary jsou hořlavé; chraňte před plameny, jiskrami a nekuřte. Během používání a po něm větrejte místnost. Dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Nevylévejte žádné zbytky do země, vodních toků nebo kanalizace. Při likvidaci výrobku a dalších odpadů vznikajících při činnosti důsledně dodržujte ustanovení legislativního nařízení 152/2006 a jeho následných změn a integrací (zákon o konsolidaci životního prostředí). Pro další informace se obraťte na naše oddělení technické pomoci. Obsah tohoto listu integruje, nahrazuje a ruší předchozí list.

UPOZORNĚNÍ: Údaje uvedené v tomto technickém listu odrážejí naše nejlepší teoretické a praktické znalosti. Protože však není v našich silách zacházet do všech podrobností, neměly by být tyto informace považovány za závazné. V případě pochybností se obraťte na naše technické kanceláře

Acolor s.r.o
317 793 437
acolor@acolor.cz

