

**Parquetový olej
Hotovo
za 4 hodiny**

**Sdružený VÝKON
A EKOLOGIE**
(viz prohlášení
Environmentální a
sanitární)

Receptura
biologické zdroje
Testovaná podle
normy NF EN 16640



Ekoznačka EU:
FR/044/011



Bez leštění

Zvýraznění kresby
dřeva

Snadná údržba a
obnova

Dlouhotrvající
ochrana podlah,
schodů, pracovních
desek



HUILE ENVIRONNEMENT Parquetový olej



POUŽITÍ

- HUILE ENVIRONNEMENT je parquetový olej z přírodních bio zdrojů a minerálních složek, poskytuje skutečný komfort náročnému uživateli.
- HUILE ENVIRONNEMENT je určen k ochraně parket, schodišť, nábytku, dřevěných výrobků a pracovních desek. Není vhodný pro přímý kontakt s potravinami.
- Jednoduchý a praktický olej lze aplikovat přímo na připravené dřevo, není nutné leštění.
- Snadno se udržuje a obnovuje, je bez zápachu, má rychlé schnutí, které umožňuje rychlé opětovné používání olejovaných povrchů.
- HUILE ENVIRONNEMENT je určený pro všechny běžně používané dřeviny, zachovává si přirozený nežloutnoucí vzhled oproti tradičním olejům na bázi rozpouštědel.
- K dispozici je v provedení: Přírodní efekt, Ultra matný, Surové dřevo, Přírodní dřevo a Dub.

CERTIFIKACE CTB POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA

Certifikace POVRCHOVÁ OCHRANA DŘEVA CTB dosvědčuje:

- **Výkon produktu/systemu povrchové úpravy použitého podle jeho použití**
- **Kvalita služeb společnosti v oblasti školení, zákaznické podpory a techn. servisu.**
- Jako předpoklad **Certifikovaný produkt/system byl posouzen z hlediska přijatelnosti pro zdraví/životní prostředí podle nařízení REACH a CLP.**

PŘÍPRAVA PODKLADU

- HUILE ENVIRONNEMENT aplikujte na dobře obroušené a prachu zbavené dřevo, bez stop saponátu, mastnoty, vosku, leštidla, nebo Iněného a podobných olejů. Nepoužívejte bělící prostředky a žádné agresivní čisticí prostředky na parkety.
- U lepených podlah se doporučuje pro vyplnění spojů použít tekutých tmelů spolu s dřevním prachem odpovídající barvě dřeva (PRO FILLER BLANCHON nebo LIANT MASTIC Á BOIS. Jinak použijte MASTIC BOIS BLANCHON (viz technické listy).

INSEKTICIDNÍ OŠETŘENÍ

- V případě potřeby aplikujte vhodný ošetřující přípravek.

TÓNOVÁNÍ A ZESTAŘOVÁNÍ

Broušené podlahy lze mořit l'AQUATEINTE® 2K BLANCHON, který lze přímo přetřít HUILE ENVIRONNEMENT, také lze použít TEINTE À BOIS BLANCHON nebo VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON (pozitivní). Po zaschnutí naneste PRIM'HUILE BLANCHON, aby se odstín „zablokoval“. PRIM'HUILE je speciální základní nátěr, který neovlivňuje impregnaci HUILE ENVIRONNEMENT.

- V žádném případě nebruste mořidlo, doporučuje se brousit před poslední vrstvou oleje po úplném zaschnutí předchozí vrstvy (cca 60min.)

ZPŮSOB APLIKACE

- HUILE ENVIRONNEMENT je připraven k použití bez ředění. Důkladně protřepte.
- Dokonalá přilnavost na holé, čisté a suché dřevo po vhodné přípravě a oprášení.

Blanchon

HUILE

ENVIRONNEMENT

Parquetový olej

- Podlahu nenatírejte při teplotě nižší než 12°C a relativní vlhkosti vyšší než 85%. Neaplikujte na dřevo s vlhkostí nad 10%. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nenechávejte rostliny a akvária tam, kde je přípravek aplikován.
- Nanášejte ve 3 tenkých vrstvách válečkem, štětcem nebo špachtlí. Stříkání je možné použít na nábytek, pracovní desky a svislé plochy. Lehce mléčný vzhled v tekutém stavu po zaschnutí do několika okamžiků zmizí.
- Přetírat je možné přibližně po 1 hodině (mezi nátěry nečekat déle než 48 hodin).
- Lehké obroušení povrchu před posledním nátěrem odstraní nerovnosti dřeva, umožní získat vynikající vzhled. Nepoužívejte ocelovou vlnu.
- Velmi rychle tvrdnoucí olej bez zápachu, který umožňuje rychlé opětovné používání dokončovaných ploch. V prvních dnech jsou nutná jistá opatření.

Čištění náradí

- Ihned po použití vodou
- Ochrana životního prostředí – po aplikaci opatrně vyždímejte, důkladně osušte. Suché zbytky lze pak normálně vyhodit do koše.
- Opláchněte velmi malým množstvím vody v nádobě, nechte odpařit.
- Po použití nádoby řádně uzavřete, nevypouštějte zbytky do kanalizace, prázdné nádoby zlikvidujte ve středisku pro likvidaci odpadu.

SCHNUTÍ, VYTVRZOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU

- Proti prachu : 20 min.
- Brousitelné: po 1 hodině za normálních podmínek
- Nepřekračujte 48 hodin mezi nátěry
- Konečná tvrdost: 4 až 7 dní za normálních podmínek
- Mírný provoz: 12 hodin, za normálních podmínek
- Během prvních dnů dodržet opatření, nezakrývat ochrannými plachtami, nepokládat koberec, prach odstraňujte vysavačem, smetákem nebo hadrem.
- Pod nohy židlí a stolů umístěte vhodné ochrany (plstě). V případě potřeby kvalitní rohožka u vchodu do místnosti zadrží prach a štěrk.
Nedovolte, aby na dokončené podlaze, stála voda nebo jiné tekutiny (květináče izolujte).

VYDATNOST

- 15 m² / 1 litr při jedné vrstvě

SKLADOVÁNÍ

- Skladujte v suchu a chraňte před mrazem (pozor na skladování a vozidlech)
- Po použití pečlivě uzavřete.

HUILE

ENVIRONNEMENT

Parquetový olej

ÚDRŽBA A RENOVACE

- Běžný úklid: Vysávání vysavačem podlahy, nebo „mokrý“ pomocí vlhkého mopu s použitím (NETTOWANT ITENSIF BLANCHON, SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILES BLANCHON nebo LAGOON BLANCHON)
- Pravidelná údržba: HUILE D'ENTRETIEN ENVIRONNEMENT BLANCHON INCOLORE MAT (pro údržbu bezbarvého, surového dřeva a matných efektů) nebo ULTRA MAT (pro ultra matné a přirozené efekty). Je třeba dbát na to, abyste nanášeli padem z mikrovlákna na čisté a suché naolejované parkety. Důležité: Při údržbě impregnovaného dřeva HUILE ENVIRONNEMENT tónovaným je třeba věnovat zvýšenou pozornost a pravidelnost, aby nedošlo ke změně získaného odstínu.
- Lokální renovace poškozeného místa po přebroušení (zrno 120) a poté znovu lokálně naimpregnujte (1 až 2 tenké vrstvy) HUILE D'ENTRETIEN ENVIRONNEMENT BLANCHON. Pro dokonalý vzhled dokončete po celé ploše přípravkem Regular Care.
- Celková renovace po přebroušení (zrno 120), odstraňte prach a naneste tenkou vrstvu HUILE ENVIRONNEMENT přírodního nebo tónovaného pomocí válečku.

TECHNICKÁ DATA	
POUŽITÍ	Olej na parkety, podlahy, dřevo a pracovní desky
TYP PRYSKYŘICE	Olej na vodní bázi
KLASIFIKACE AFNOR	Skupina 1, Třída 7b2
HUSTOTA	1,01 (při 20°C, podle NF T 30020)
VISKOZITA	100cm ² /s (BROOKFIELD, při 20°C)
INFORMACE O PŘEDPÍSECH	viz Bezpečnostní list
BROUSITELNOST	1 hod., závisí na teplotě a vlhkosti
IMPREGNACE	Vynikající na připravené dřevo

Technický list ověřený technickým oddělením a distribuován v prosinci 2017.

Navrženo, vyvinuto a vyrobeno ve Francii.

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou uvedeny v dobré víře, pouze pro informační účely.

V žádném případě nevyvolávají naši záruku, ani nepřijímají odpovědnost při používání našich produktů.

Tento technický list ruší a nahrazuje všechny předchozí verze.

Distributor v České republice

ACOLOR s.r.o.

Semovická 498

257 51 Bystřice

+420 317 793 437

www.acolor.cz