

TECHNICKÝ LIST

Bootslack

Základ:	polyuretanová alkydová pryskyřice
Popis:	Bezbarvý lak na bázi alkydové pryskyřice pro lakování dřevěných lodí. Proschlý lakový film je velmi odolný otěru a povětrnosti a má dobré odolnosti proti chemikáliím a vodě, ve srovnání s ostatními syntetickými laky.
Dodávací viskozita:	100 - 150 sekund / 4mm / 20° (DIN 53211)
Stupeň lesku:	lesk a mat
Podklad:	Dřevo
Zpracování:	Natírat nebo máčet: až 5 % ředidlo Farbenverdünnung 9001 Stříkat pistolí s nádobkou: až 10 % ředidlo Farbenverdünnung 9001
Ředidlo:	Farbenverdünnung 9001
Nános:	2 až 3 krát lakovat Při lakování ploch vystavených povětrnosti se doporučuje nejdříve dřevo impregnovat tenkovrstvou lazuroou (Wigodecor Dünnschichtlasur) a zabránit tak poškození škůdci.
Sušení:	při 20°C a tloušťce vrstvy ca. 100 µm Proti prachu: ca. 3 hodiny Na omak: 8 – 10 hodin Brousitelný: po ca. 16 hodinách Přelakovatelný: po ca. 16 hodinách
Vydatnost:	ca. 8 m ² / kg / vrstvu
Skladovatelnost:	v originálním uzavřeném obalu 1 rok
Bezpečnostní pokyny:	viz Bezpečnostní list

Aug. 10

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Sträßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Traun (07229) 63 730,
Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800, Acolor s.r.o.+420 317 793 437