

Chrání a zdobí
přírodní dřevo

HUILE – CIRÉ HARDWAXOLIE Tvrdý voskový olej



POPIS VÝROBKU

- HUILE-CIRÉ proniká hluboko do masivních dřevěných podlah, překližky nebo korku při zachování jejich přirozeného vzhledu a pružnosti. Je určen pouze pro vnitřní použití.
- HUILE-CIRÉ se snadno aplikuje na všechny běžně používané dřeviny (pro vzácné exotické dřeviny nás kontaktujte) a snadno se udržuje Blanchon Huile d'Entretien.
- HUILE-CIRÉ je k dispozici v odstínu přírodním (bezbarvém) a 14 odstínech: světlý dub, zlatý dub, kouřový dub, starý francouzský dub, ultra matný přírodní, ořech, surové dřevo, naplavené dřevo, bílá, černá, světle šedá, šedobílá, kovově šedá, grafitově šedá.

PŘÍPRAVA PODKLADU

- Parkety musí být dokonale čisté a suché s vlhkostí nižší než 10%, (nepoužívat čističe ani bělicí prostředky)
- Nové i staré parkety obruste dle potřeby, pro impregnaci (zrno 24 nebo 36), dále zušlechtěte (zrno 50 nebo 60), konečné broušení pak (zrno 100 nebo 120)
- DŮLEŽITÉ: kartáčované dřevo umožňuje získat trvalejší odstíny než dřevo hladké.
- Pokud je nutné tmelit, použijte před posledním broušením BLANCHON PRO FILLER nebo BLANCHON LIANT MASTIC É BOIS (viz technické listy).
- Pečlivě oprašte dokončovanou plochu.
- Olejové výrony z exotických dřevin odmastěte ředidlem BLANCHON SYNTILAC THINNER nebo acetonem.

INSEKTICIDNÍ OŠETŘENÍ

- V případě potřeby aplikujte vhodný ošetřující přípravek.

TÓNOVÁNÍ A ZESTAŘOVÁNÍ

Broušené podlahy lze mořit l'AQUATEINTE® 2K BLANCHON, TEINTE À BOIS BLANCHON nebo VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON (pozitivní). Po zaschnutí naneste PRIM'HUILE BLANCHON. Konečný odstín by měl být posouzen po nanesení PRIM'HUILE (v případě potřeby proveďte zkoušku na nenápadném místě).

- VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON umožňuje dosáhnout pozoruhodných efektů „stárnutí dřeva“. Pro nejlepší efekt stárnutí je vhodnější používat HUILE-CIRÉ odstín starý francouzský dub, bílá nebo šedý.
- DŮLEŽITÉ: dřevo dříve tónované nebo barvené tónovanými tvrdo-voskovými oleji, vystavené více či méně intenzivnímu provozu, musí být pravidelně ošetřováno, aby nedošlo ke zhoršení odstínu.

ZPŮSOB APLIKACE

- HUILE-CIRÉ je připravený k použití
- Před použitím nádobu důkladně protřepejte
- Nenatírejte při teplotách pod 12°C, používejte v dobře větraných prostorách.
- Nanášení HUILE-CIRÉ se provádí vždy ve směru dřeva štětcem, špachtlí nebo válečkem (krátký vlas), velmi pravidelně stírejte, jak postupujete v aplikaci, čistým bavlněným hadříkem, buď béžovým padem, nebo tradiční leštičkou s měkkými kartáčky, pro usnadnění leštění pracujte na menších plochách.

Vytváří dekorativní efekty

Pěkný hedvábný vzhled

Dřevo naplňuje do hloubky

Odpuzuje prach

Snadná aplikace a údržba

Zvýrazňuje přirozený vzhled všech dřevin

Blanchon

HUILE – CIRÉ

HARDWAXOLIE

Tvrdý voskový olej

- Nanesená vrstva musí být velmi tenká při vydatnosti 20-25 m²/1 litr
- Leštění (bavlněná tkanina, kartáč nebo leštička) prováděné v průběhu nanášení, umožní získat krásný jednotný vzhled, dřevo je tak impregnované do hloubky, aniž by na povrchu přetrvávaly přebytečné tloušťky.
- S nanášením druhé vrstvy počkejte 8 až 12 hodin, aplikujte stejně jako první.

Speciální případy

1. Na exotické a mastné dřevo nebo parkety naneste nátěr PRIM´HUILE, aby se zabránilo možnému zpomalení schnutí, které je tomuto dřevu vlastní. Poté aplikujte 2 vrstvy, každou vrstvu vyleštete běžovým padem.
2. Pro optimalizaci ochrany je možné na 2 vrstvy tónovaného olejového vosku nanést vrchní ochrannou vrstvu olejového vosku přírodního (bezbarvého).

Čištění nářadí

- Nářadí je třeba očistit ihned po použití pomocí DILUANT S.O. BLANCHON.
- Hadry, podložky a nářadí očistěte ihned po použití (**nebezpečí samovznícení** při ponechání textilií namočených v oleji). Utěrky a podložky lze skladovat i ve vodě. Hadry a podložky nevyhazujte aniž byste je opláchnuli vodou.
- Po použití obaly důkladně uzavřete. Zbytky nevylévejte do kanalizace.

SCHNUTÍ, VYTVRZOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU

- Proti prachu: přibližně 4 až 6 hodin (po leštění)
- Přetíratelné / brousitelné: po 8 až 12 hodinách za normálních podmínek
- Konečná tvrdost: 8 až 10 dní
- Možné používání : po 2 až 4 dnech od nanesení poslední vrstvy.
- V prvních dnech dodržujte opatření: nezakrývejte (ochranné plachty), nepokládejte v této době na naolejované podlahy koberce. Prach vysajte vysavačem nebo setřete smetákem nebo hadrem (nepoužívejte impregnované textilie). Nestěhujte těžký nábytek, nenechávejte na naolejované podlaze stát dlouhodobě vodu nebo jiné kapaliny.
- Poté pod nohy stolů a židlí umístěte vhodné ochrany (plst'). Kvalitní rohožka zabrání přenosu prachu a šterku na podlahu. Dřevo potřebuje ideální klima: ideální je okolní teplota 19-21°C a relativní vlhkost vzduchu 50-65%.

VYDATNOST

- 20 až 25 m² na 1 litr při jedné vrstvě

ÚDRŽBA

- Pravidelně odstraňovat prach z naolejované podlahy vysavačem nebo koštětem
- Skvrny a dočasné stopy lze snadno odstranit neutrálním čisticím prostředkem.
- **DŮLEŽITÉ:** První zásah počkejte 15 dní, aby olej na parketách dostatečně vyschnul.

Běžné čištění

- Při vlhkém vytírání použijte přírodní parketové mýdlo Blanchon na olejované podlahy v poměru 50ml na 5lt vody. Také lze použít pro každodenní čištění LAGON BLANCHON speciální čistič parket, lze také použít pro každodenní čištění.

HUILE – CIRÉ HARDWAXOLIE

Tvrký voskový olej

- Pracujte postupně po podlaze, vytírejte vyždímaným mopem, hadrem vždy vyperte mop nebo hadr v čisté vodě.
- Týdenní frekvence u méně namáhaných míst, u více zatěžovaných ploch denní pomocí přírodního mýdla na olejované podlahy, které umožňuje hloubkové čištění naolejovaných podlah a zároveň posiluje jejich ochranu.

Pravidelná údržba

- Na čisté, prachu zbavené naolejované podlahy naneste l' HUILE D'ENTRETIEN BLANCHON nebo l' HUILE D'ENTRETIEN UNIVERSELLE a po chvíli otřete suchým čistým bavlněným hadrem, dokud nedosáhnete matného lesku. Pro urychlení a usnadnění údržby můžete použít béžový nebo červený pad podle zašpinění povrchu.
- Podlahu lze znovu zatížit 4 až 8 hodin po leštění.
- Frekvence obvykle jednou až dvakrát za měsíc pokud naolejovaná podlaha ztratí matný lesk.
- Při vysoké zátěži podlahy lze pravidelnou údržbu doplnit základním olejem na parkety HUILE - CIRÉ.
- Čím je údržba pravidelnější a častější, tím je snazší.

RENOVACE

- Výhodou olejované parketové podlahy ošetřené HUILE –CIRÉ je snadná lokální renovace poškozených míst (popáleniny cigaretami, odřeniny, atd.), lehké přebroušení, odstranění prachu a opětovné naimpregnování.
- Při kompletní renovaci naolejovaných podlah je třeba před nanesením parketového oleje dokonalé přebroušení (zrno 120), pak nanést štětcem, padem a dobře vyleštit.

TECHNICKÁ DATA	
POUŽITÍ	Impregnace parket a podlah
TYP PRYSKYŘICE	Oleje
KLASIFIKACE AFNOR	Skupina 1, Třída 2b
HUSTOTA	0,86 (při 20°C, podle NF T 30020)
VISKOZITA	35 s (CA 4, při 20°C)
INFORMACE O PŘEDPÍSECH	NEBEZPEČNÝ, respektujte opatření viz Bezpečnostní list
SCHNUTÍ	8 až 12 hod., závisí na teplotě a vlhkosti
CHEMICKÁ ODOLNOST	rostlinný olej, aceton, 40°alkohol, voda, káva, čaj, inkoust: RAS po 3 hod. působení (po 20 dnech sušení dle NFT 30053)

Technický list ověřený technickým oddělením a distribuován v prosinci 2017.

Navrženo, vyvinuto a vyrobeno ve Francii.

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou uvedeny v dobré víře, pouze pro informační účely. V žádném případě nevyvolávají naši záruku, ani nepřijímají odpovědnost při používání našich produktů.

Tento technický list ruší a nahrazuje všechny předchozí verze.

Distributor v České republice

ACOLOR s.r.o.

Semovická 498

257 51 Bystřice

+420 317 793 437

www.acolor.cz