

# TECHNISCHES MERKBLATT

## EWIDRIN Supersiegel

<b>Popis výrobku:</b>	Vodouředitelný, životnímu prostředí přátelský parketový lak pro lakování silně zatěžovaných parket a dřevěných podlah.
<b>Vlastnosti:</b>	EWIDRIN Supersiegel se vyznačuje jednoduchou zpracovatelností, rychlým schnutím, vysokou elasticitou a dobrými odolnostmi proti chemikáliím. Zvláště je odolný proti otěru. Výrobek je testován v Holzforschung Austria.
<b>Základ:</b>	Modifikovaná polyuretan-akrylátová-disperse.
<b>Stupeň lesku:</b>	lesklý nebo hedvábně matný.
<b>Dodávací viskozita:</b>	28 ± 3 sekundy podle DIN 53211.
<b>Ředidlo:</b>	ředění vodou není nutné.
<b>Viskozita zpracování:</b>	výrobek je připraven pro spotřebu.
<b>Sušina:</b>	podle lesku cca. 32%
<b>Hustota:</b>	cca. 1,04 g/cm <sup>3</sup> (při 20°C)
<b>Podklad:</b>	Musí být dobře obroušen, zbaven prachu, mastnoty, vosku a jiných nečistot. Jako základ je možné použít EWIDRIN Aqua Parkettgrund, který redukuje slepení hran parket. K vyspravení spár nebo vad dřeva použijte EWILIN Fugenkitt Lösung (viz další technický list).
<b>Zpracování:</b>	Natírat, válečkovat, stěrkovat. Před posledním nánosem důkladný mezibrus zrno 180-240. Sestava: 3 x natírat nebo válečkovat nebo 2 x stěrkovat, a 2 x natírat nebo válečkovat již lakovaná podlaha musí být dobře přebroušena a 1-2x přelakována. Místnost, materiál a dřevo musí mít teplotu min. 15°C.
<b>Sušení:</b>	při 20°C a vzdušné vlhkosti 60% 1 - 2 hodiny.
<b>Krokový test:</b>	8-12 hodin po posledním nánosu. Pokládání koberců a vlhké čištění nejprve po 8 dnech.
<b>Vyadtnost:</b>	Při natírání nebo válečkování 1 litr vystačí na 6 - 8 m <sup>2</sup> na nános, při stěrkování 1 litr na 20 m <sup>2</sup> na nános.
<b>Zvláštní pokyny:</b>	Čištění nerezových pracovních pomůcek okamžitě po upotřebení umýt vodou. Uschlé zbytky odstranit acetonem.
<b>Skladovatelnost:</b>	V originální uzavřené nádobě a správném skladování (ne pod + 10°C a ne přes + 25°C) 1 rok.
<b>Bezpečnostní pokyny:</b>	Viz bezpečnostní list

### CHRÁNIT PŘED MRAZEM

März 06

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Všeobecné pokyny: naše pokyny nezbavují kupujícího vlastních zkoušek, protože výsledek je závislý na pracovních podmínkách a kvalitě podkladu.