



## TECHNICKÝ LIST

### WIGOPUR 100

|                              |   |
|------------------------------|---|
| princip                      | bezbarvý nábytkový lak na základě speciální pryskyřice, obsahuje nitrocelulózu, lze použít jako 1- nebo 2- komponentní  |
| vlastnosti                   | Nábytkové plochy dokončené WIGOPURem 100 , v 1-komponentní variantě, vykazují dobrou odolností proti poškrábání , silnou plnivostí, rychlým schnutím, vynikající brousitelností a s přídavkem tužidla E1433/H dobrou odolností proti domácím chemikáliím. Odolnost dle normy 1-B1 ÖNORM A1605 je dosažena použitím 10 % tužidla E1433/H , odolnost dle 1B s 5% tužidla. Kvůli rychlému schnutí a lehké tixotropičnosti laku je zabráněno tečení na hranách. Na základě dobrých odolností je WIGOPUR 100 s přídavkem 10% tužidla E1433/H vhodný též pro kuchyňský a koupelnový nábytek . |
| příprava směsi               | bez tužidla a nebo s 10 % nebo 5% tužidla E1433/H   |
| viskozita při dodávce        | cca 40-50 sec. při 23 <sup>0</sup> C a Ford 4 mm  |
| zaschnutí proti prachu       | cca 15 min. při 20 <sup>0</sup> C   |
| brousitelnost                | po 60-120 min   |
| třída -hořlavina             | 1 ADR3  |
| sušina                       | 36-38% skladování   |
| skladovatelnost              | cca 12 měsíců lak a cca 6 měsíců tužidlo  |
| teplota zpracování           | min. 18 <sup>0</sup> C  |
| zpracování                   | -jako 1-komponentní -2-3x stříkat nebo polévat s mezibusem. ředidlo Ewidur (butylacetát)<br>- jako 2-k 10% nebo 5% E1433/H nános 2-3x stříkat nebo polévat s mezischnutím a mezibusem. Vytvrzené plochy velmi dobře obrousit. Lak s tužidlem nesmí být stříkán na vrstvu laku bez tužidla.  |
| trvanlivost směsi s tužidlem | v dobře uzavřeném obalu cca 3 dny při 20 <sup>0</sup> C   |
| nános                        | 80-150 g/m <sup>2</sup> směsi   |
| ředidlo                      | 0-10% Ewidur nebo S4 v 1-komp.variantě  |
| Obecně                       | Nanáší se jednou stříkáním nebo poléváním s mezi schnutím a mezibusem na prachu a mastnoty zbavené dřevo.   |
| Upozornění                   | Natužený lak by se měl ze zásady příští den přidat do nového laku cca 30%   |

Při stříkání je třeba dbát bezpečnostních předpisů pro používání NH. Je třeba dbát základních předpisů pro bezpečnost práce.

Kontakt Wildschek lacke +43 1 8041506 Acolor s.r.o. +420 317 793 437

Sep-15

Allgemeiner Hinweis: Unsere Empfehlungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, weil das Ergebnis von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und von der Qualität des Untergrundes abhängig ist.

Filialen: Judendorf-Straßengel (03124) 51 442, Klagenfurt (0463) 38 13 33, Linz (0732) 77 98 31, Hohenems (Vbg.) (05574) 61 3 83, Hallwang b. Slbg. (0662) 66 12 36, St. Pölten (02742) 883 800, Acolor s.r.o. +420 317 793 437